



VIMABIT EMULSION

Битумная гидроизоляционная
эмульсия

Описание

Анионная битумная эмульсия содержащая синтетические смолы, эмульгаторы и минеральные стабилизаторы. Обладает превосходной адгезией к различным основаниям: бетону, цементным стяжкам, металлу, дереву и т.д. После испарения влаги превращается в однородную мембрану, имеет сильное сопротивление к растворам с низкой концентрацией кислот и щелочей. При этом она уязвима к органическим растворителям и маслам.

Область применения

VIMABIT EMULSION применяется для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и наклонных кровель, кроме того, применяется как грунтовка под наплавляемый рубероид.

Технические характеристики

Консистенция:	вязкое желе
Цвет:	черно-коричневый
Содержание воды:	40-50% по весу
Сухой остаток:	50-60% по весу
Высыхает через:	5-10 часов



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Полимеризуется через: 2-3 дня

Инструкции

Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением **VIMABIT EMULSION** хорошо перемешать. Битумная эмульсия **VIMABIT EMULSION** наносится в 1-3 слоя валиком, кистью или распылителем.

Нанесение на вертикаль 1-ый слой: в 1 объемную часть **VIMABIT EMULSION** добавить 0,5 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

2-ой слой: в 1 объемную часть **VIMABIT EMULSION** добавить 0,25 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

Нанесение на горизонталь 1-ый слой: в 1 объемную часть **VIMABIT EMULSION** добавить 0,5 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

Пока 1-ый слой еще свежий, рекомендуем армировать его полиэстеровым или стекло холстом.

2-ой слой: в 1 объемную часть **VIMABIT EMULSION** добавить 0,25 части воды, перемешать и нанести полученную смесь на стену кистью.

Расход

- По вертикали: 0,2-0,3 кг/м² / слой.
- По горизонтали без армирования: 0,5-1,0 кг/м² /слой.
- По горизонтали с армированием: 3,5-4,0 кг/м² всего.

Упаковка

Поставляется в пластиковых ведрах по 19 кг и бочках по 220 кг..

Срок годности



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Хранение и срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой таре в сухих и прохладных помещениях, защищенных от мороза.



ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua
www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888