



ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС компонент А

Гидроизоляционная обмазка

Свойства

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп.А) - неорганическая гидроизоляционная смесь в виде порошка, перед применением замешивается с компонентом Б (или с водой).

Содержит цемент, пиритовую огарку и химические добавки, которые создают водонепроницаемые соединения извести и значительно улучшают адгезию и работоспособность готового продукта.

- > После схватывания **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп.А)** создает жесткий и абсолютно водонепроницаемый слой.
Во избежание появления на покрываемой поверхности предполагаемых волосяных трещин, рекомендуется **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп.А)** замешивать с его эластификатором ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (компонент Б) .
Продукт обеспечивает конструкции неограниченность срока защиты от воздействия воды.
- > Обеспечивает полную водонепроницаемость при гидростатическом давлении DIN 1048
- > Материал абсолютно водонепроницаем, но в то же время позволяет строительным конструкциям “дышать”.
- > **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп.А)** нетоксичен и может быть применен для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, как самостоятельно, так и в сочетании с полимерным компонентом Б.
- > Пригоден для постоянного контакта с водой .

Применение .

- > подвальные помещения
 - > резервуары для воды
 - > бассейны
 - > колодцы
 - > цветочницы
 - > террасные сады -roof garden
 - > коллекторные (выгребные) ямы
 - > бассейны очистных сооружений
 - > тоннели
 - > каналы
 - > основания под плитку в “мокрых” помещениях
- > Идеален для гидроизоляции от простой влаги и от воды под давлением.
- > Обеспечивает гидроизоляцию подвальных помещений с внешней стороны (снаружи) так как, обладая превосходной адгезией, хорошо противостоит негативному давлению воды.
- > Пригоден для гидроизоляции ограждающих стен. Наносится на нее до штукатурки – в местах соприкосновения стены с грунтом.
- > В сочетании с эластификатором ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (компонент Б) и с сеткой из стекловолокна для армирования или с полипропиленовой фиброй, применяется для гидроизоляции террас.
- Предлагается Серый цвет материала в случае покрытия для крытых террас (балконов) и белый цвет - в случае террас, подверженных солнечному свету.



ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС компонент А

Технические характеристики

Согласно заключению Института Компактных Конструкций и Технологий строительных Материалов Университета г. Карлсруэ

Плотность сухого материала:	1,31кг/л
Свежий раствор:	
Пристый:	8,4% объема (DIN 1015-7)
Плотность:	1,84 кг/л (DIN 1015-6)
Соответствие:	Расползание при нагрузке=21,00 см (DIN 1015-3)
Твердеющий раствор на 7 ^{ой} день после его выдержки в воде:	
Пористый:	1,9кг/л
Плотность:	20,4 N/mm ² (DIN EN 196-1)
Соответствие:	5,2 N/mm ² (DIN EN 196-1)
Водопроницаемость:	Контроль был проеведен на 28 день ,в соответствии с DIN 1048-5 при давлении в 1,5 bar (высота воды 15м). В ходе испытаний не наблюдается увлажнение бетонного основания (средняя толщина покрытия гидроизоляционной обмазки в 2,8 мм)
Прочность на адгезию :	1,6 N/mm ² в соответствии с DIN EN 1348 Было замечено разрушение цельности гидроизоляционной обмазки*
Проникновение паров	58,3 гр/м ² x24 часов (в соответствии с DIN EN ISO 7783-1, в замен DIN EN ISO 526 15)
Коэффициент сопротивления проникновению паров	M=63
Соответствующий порыв ветра для слоя обмазки s=4,2 m	s _d = μ _s s=0,27m
Контакт с питьевой водой	В соответствии с сертификатом Лаборатории Аналитической химии Салоникского Университета ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А пригоден для применения в резервуарах с питьевой водой


Подготовка основания .

1. Поверхность необходимо очистить от пыли, от осыпавшихся фрагментов, от жировых и масляных пятен, от старой штукатурки, краски и т.д.
2. Места протечек воды должны быть заделаны цементом сверхбыстрого твердения-полимерцементная смесь **WATERFIX** (аквапломба).
3. Зачищенные пустоты, ячейки и дефекты бетонных конструкций (**δ**), заполняются и выравниваются цементным раствором с добавкой полимерной эмульсии **VIRESIN**.

* Адгезивность **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А** к поверхности бетонных конструкций превосходит прочность самого продукта , что и предопределяет стойкость материала к высоким негативным давлениям воды.

- Деревянные перемычки (**β**) и металлические стягивающие элементы (**α**) опалубки должны быть срезаны приблизительно на 3 см в заглаблении и образовавшиеся воронки заполняются тем же раствором как это указано в пункте 3. Подобным же образом обрабатываются и холодные швы при бетонировании (**γ**).
- При переходе от стены к полу формируется выкружка (**ε**) из цементного раствора с добавкой полимерной эмульсии **VIRESIN** или полимерцементной смеси **VIMACRET**.
- Если поверхность изготовлена из кирпичной или каменной кладки, то перед применением **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А**, наносится слой цементной штукатурки с добавлением материала **VIRESIN**.
- При гидроизоляции подвальных помещений старых зданий необходимо удалить старую штукатурку до высоты 50-60 см от уровня подвала и за тем применить вышепредложенные технологии использования данного продукта.
- Если основание не является влажным, то его над хорошо увлажнить, не создавая при этом на поверхности конструкции лужицы.
- Не допускается применение **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп. А** при температуре ниже + 5 °С.

Внутренняя гидроизоляция




Заполнение α.β.γ.δ.

1 ч.о	цемент	Или полимерцементная смесь VIMACRET
2 ч.о	песок	
0,3 ч.о	VIRESIN	

Создание ε из цементного раствора состоящего:

1 ч.о	цемент	Или полимерцементная смесь VIMACRET
2,5 ч.о	песок	
0,25 ч.о	VIRESIN	

Внешняя гидроизоляция





ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС компонент А

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Технология применения

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп. А постепенно добавляется в воду и тщательно перемешивается до создания однородной массы, пригодной для обмазки кистью. Выждав приблизительно 5 мин. (время, необходимое для созревания свежего раствора) раствор перемешивается вновь и обмазка готова к применению.

Пропорции замешивания

Вотерблок Флекс серый	Вода	Вотерблок Флекс белый	Вода
2,7 ч.о	1 ч.о	2,5 ч.о	1 ч.о
1 мешок	7 кг (28%)	1 мешок(25кг)	≥9 кг. (36%) *

В зависимости от потребностей решения той или иной проблемы на поверхность наносится от 2 до 5 слоев обмазки. Расход при этом составляет приблизительно 1 кг материала на слой толщиной в 0,5 мм. Последующая обмазка наносится после высыхания предыдущего слоя.

Конечный продукт может наноситься шпателем если он обретет соответствующую работоспособность, при снижении порции воды замешивания.

Расход

Влажность основания		2 кг/м ²	в два слоя	минимальная толщина 1,0 мм
Вода без давления		3 кг/м ²	в три слоя	минимальная толщина 1,5 мм
Вода при давлении (Наличие водоносного горизонта)	до 1 м	4 кг/м ²	в четыре слоя	минимальная толщина 2,0 мм
	более 1 м	5 кг/м ²	в пять слоев	минимальная толщина 2,5 мм

Эластификация ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А

Если поверхность содержит волосные трещины или после нанесения на нее гидроизоляции **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А** возможно их появление, то рекомендуется эластифицировать применяемую обмазку. Максимально допустимая ширина трещины 0,2 мм. Эластифицировать **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А** возможно при замешивании его с **Вотерблок Флекс компонентом Б** в пропорции:



1,5 ч.о. компонента А : 1 ч.о. компонента Б	ч.о. – часть объема
или 2,0 ч.в. компонента А :1 ч.в. компонента Б	ч.в. - часть веса

Для достижения меньшей эластичности гидроизоляционного покрытия уменьшаем количество замешиваемого **компонента Б**.

В этом случае **компонент Б** замешивается с водой до : 1 ч.о. воды : 1 ч.о. **комп.Б**

* Исходя из особенностей состава, воды замешивания для **белого ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А** потребуется на 30% больше, чем для серого.

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИ

Защита гидроизоляционного покрытия.

Свежеотштукатуренная поверхность должна быть защищена от воздействия высоких температур, ветра (опасность обезвоживания), от дождя и мороза.

Поверхность покрытая **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А** из-за тонкого слоя обмазки, довольно чувствительна к механическим воздействиям. Т.о. эксплуатируемые полы, покрытые **компонентом А**, должны быть защищены слоем цементной стяжки.

Внимание: После нанесения **ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС комп.А**, поверхность готова к воздействию воды – через третьи сутки, к воздействию положительного давления воды - через седьмые сутки и к воздействию отрицательного давления воды - в случае обретения нанесенной обмазкой достаточной прочности.

Статическое прочность конструкции.

Гидроизолируемая конструкция, находящаяся под давлением воды должна быть сконструированна таким образом, чтобы выдержать ее нагрузку.

Специальная информация.

Уход за инструментом	Инструменты, используемые при работах моются водой .
Хранение	Вотерблок Флекс комп.А храниться в сухих помещениях, в запечатанных упаковках со сроком как минимум на 12 месяцев
Упаковка	Вотерблок Флекс комп.А производится белого и серого цветов. Пакуется в бумажные мешки весом 25 кг.
Меры предосторожности	материал содержит цемент. При замешивании с водой реагирует как щелочь и считается раздражающими материалом.



ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп. А+Б)

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

*Двухкомпонентная гибкая
гидроизоляционная обмазка*

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (А+Б) является сочетанием гидроизоляционной сухой смеси в виде цементного порошка (компонент **А**) и эластификатора (компонент **Б**) в единой практической упаковке.

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (А+Б) помимо эластичной мембраны, которую образует после нанесения на поверхность, он обладает превосходной адгезией, а также повышенной стойкостью в силу свойств полимерного состава компонента Б.

Применение

Применяется для гидроизоляции поверхностей строительных конструкций, содержащих волосянные трещины шириной до 2 мм :

- > подвальные помещения
- > резервуары
- > колодцы
- > основания под плитку
- > террасные сады-roof garden
 - основания под отделочную плитку и термоизоляционные плиты
 - конечная поверхность
- > террасы
- > веранды

Технология применения.

Единая упаковка в виде пластикового ведра содержит компонент **А** и компонент **Б** в соответствующей пропорции 2:1 (по весу). В то же время пластиковое ведро является тарой для замешивания компонентов.

Порошок постепенно добавляется в жидкость и тщательно перемешивается до создания однородной массы, пригодной для обмазки кистью. Запрещается добавлять какое либо вещество, кроме названных компонентов. Выждав приблизительно 10 мин.(время, необходимое для созревания свежего раствора) раствор перемешивается вновь и обмазка готова к применению. Готовая обмазка применяется в течении 50-60 мин.

Расход.

Влажность основания	3,0-3,5 кг/м ²	в два слоя	минимальная толщина 1,5 мм
Вода без давления	4,0-4,5 кг/м ²	в три слоя	минимальная толщина 2,0 мм
Вода при давлении	4,5-5,01 кг/м ²	в четыре слоя	минимальная толщина 2,5 мм

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (комп. А+Б)

Специальная информация.

Упаковка

ВОТЕРБЛОК ФЛЕКС (А+Б) производится белого и серого цветов. Пакуется, в том числе, в пластиковом ведре весом в 18 кг. Ведро содержит полиэтиленовый мешок с **компонентом А** весом в 12 кг и одну канистру **компонента Б** весом в 6 кг..

По желанию заказчика возможна упаковка компонента А в 25 кг бумажные мешки. Компонент Б пакуется в 12 кг канистры.

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua
www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888