



подовжений час роботи



пластична

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ KM Filler

- для закладення вручну швів гіпсокартонних листів і гіпсоволокнистих листів, які мають стончену чи заокруглену кромку з використанням армуючої стрічки;
- для виправлення дефектів ГКЛ (ГВЛ), тріщин, вибоїн, тощо;
- для монтажу і закладення стиків пазогребневих плит;
- для заповнення стиків та вибоїн збірних залізобетонних елементів;
- для вирівнювання стін і стель з нерівностями до 5 мм.



легко шліфується



не тріскає



безусадочна



насичений білий колір

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка KM Filler – це суха шпаклювальна суміш на основі натурального гіпсового в'язучого, модифікована мінеральними та спеціальними добавками, що забезпечують високу адгезію, водоутримуючу здатність і оптимальний час роботи. Суміш є універсальною та призначена для ручного шпаклювання всередині приміщень з нормальною вологістю і температурою від +5 °C до +30 °C.

Властивості:

- застосовується з використанням армуючої стрічки;
- пластична;
- зручна в застосуванні;
- легко наноситься та шліфується;
- не дає усадку;
- висока адгезія;
- тріщиностійка;
- оптимальний час роботи;
- короткі терміни висихання;
- насичений білий колір;
- високі та стабільні показники міцності;
- продукт на основі гіпсового в'язучого власного виробництва;
- регулює мікроклімат в приміщенні;
- не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	Суха суміш на основі гіпсового в'язучого та спеціальних добавок.
Товщина штукатурного шару	Мінімальна товщина: 1 мм Максимальна товщина: до 5 мм
Кількість води (водопотреба)	≈ 18 л води на 25 кг сухої суміші
Час використання готової розчинової суміші	60 хвилин
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 днів	не менше 3,0 МПа
Міцність на стиск у віці 7 днів	не менше 6,0 МПа
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,75 МПа
Паропроникність	0,08 мг/м·год·Па
Усадка	не більш ніж 0,5 мм/м
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 5 мм
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища	від +5 до +30 °C

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Шпаклювання швів ГКЛ – приблизно 0,25-0,30 кг/п.м.

При суцільному шпаклюванні шаром 1 мм – приблизно 0,8-0,9 кг/м².

Монтаж пазогребневих плит – приблизно 1,5-2,0 кг/м².

Витрата залежить від геометрії поверхні та навиків виконавця.

Поверхня

- ГКЛ;
- пазогребневі плити;
- бетон та готові бетонні конструкції;
- пористий бетон.

Підготовка поверхні

Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастик, жирів та відшарувань. Великі нерівності усунути. Металеві елементи необхідно захистити від корозії. Основи, які мають високу гігроскопічність, рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою «KRUMIX» Універсал.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Сушу суміш шпаклівки KM Filler засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні: 1 кг суміші приблизно на 0,72 л води, або 1 мішок (25 кг) приблизно на 18 л води. Потім ретельно перемішати будівельним міксером або шпателем до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчин 2-3 хвилини. При необхідності додати суміш або воду для отримання потрібної консистенції і знову перемішати.

Виконання робіт

Під час виконання робіт температура навколишнього середовища, основи та матеріалу повинна бути не менше +5 °С. Приготовлену розчинову суміш використати протягом приблизно 60 хвилин з моменту зачинення водою. Заповнити шви шпаклівкою, уложити армуючу стрічку і злегка притиснути її шпателем. Наступні шари наносити тільки тоді, коли попередній затвердів та висох. Головки шурупів також зашпаклювати. Незначні нерівності усунути шліфуванням.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Шпаклювати ГКЛ тільки в умовах виключення змін їх лінійних розмірів внаслідок коливань температури та вологості;
- Всі наступні шари повинні наноситись тільки після повного затвердіння та висихання попереднього шару;
- Ємності та інструменти відразу після використання промити водою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- При високій температурі навколишнього середовища і основи термін використання розчину скорочується.
- Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
- Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання води або додаткове перемішування не збільшують час використання розчинової суміші.
- Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу роботи з розчином.
- При потрапленні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

6 місяців в неушкодженій упаковці, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ Б В.2.7-112.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки із сумішшю «Шпаклівка KM Filler» зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Матеріал з пошкоджених мішків пересипати і використовувати в першу чергу.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані на дерев'яному піддоні розміром 1200×900 мм по 45 мішків, запаковані термоусадочною плівкою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність шпаклівки KM Filler вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.



KRUMIX
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

IFCEM
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ

Шпаклівка для швів
KM Filler

25kg

Виробник: ПрАТ "Івано-Франківськцемент"
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

**Управління
з продажів:** Телефони:
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua