



МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ

Приватная пленка Матовый Белый разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка позволяет пропускать большую часть видимого спектра.



Гарантия SOLAR SCREEN®
10 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

- ↔ **91 см**
- ↔ **122 см**
- ↔ **152 см**
- ↔ **183 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	69 %
Отражение наружного видимого света	26 %
Отражение интерьерного видимого света	18 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	29 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	29 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	18 %
Поглощение солнечной энергии	19 %
Пропускание солнечной энергии	63 %
Снижение бликов	27 %
g-значение	0.71
u-значение	5.6
Затемняющий коэффициент	0.8
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	60 м

Цвет : ПЕСОЧНЫЙ

СОСТАВ

1. "Морозный" полиэстр с сатиновой поверхностью
2. Соединяющий клеевой слой
3. Полиэстр с высокими оптическими показателями
4. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
5. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м².

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.