

## Луя универсальная грунтовка

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                | Акрилатная грунтовка. Входящая в состав грунтовки противогрибковая добавка защищает лакокрасочное покрытие.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Область применения | Предназначена для грунтовки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и картонных поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Подходит для новых, а также ранее окрашенных поверхностей. Обладает хорошей адгезией к чистым поверхностям, окрашенным ранее латексными, алкидными, эпоксидными или каталитическими красками. |
| Объекты применения | Применяется для грунтовки стен и потолков внутренних помещений. Подходит в качестве грунтовки под краску "Луя", а также под акрилатные краски Tikkurila для поверхностей внутренних помещений. Не является компонентом влагоизоляционной системы "Луя"!                                                                                                        |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                       |
| Базис                                                   | AP                                                                                                                                                                                                                      |
| Цвета                                                   | Белый. Можно колеровать в светлые цвета гаммы «Тиккурила Симфония». При колеровке применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. |
| Степень блеска                                          | Глубоко матовая                                                                                                                                                                                                         |
| Класс эмиссии строительного материала                   | M1                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход                                                  | На непитывающие поверхности – 7–10 м²/л.<br>На впитывающие поверхности – 5–8 м²/л.                                                                                                                                      |
| Тара                                                    | 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.                                                                                                                                                                                               |
| Разбавитель                                             | Вода                                                                                                                                                                                                                    |
| Способ нанесения                                        | Наносится валиком, кистью или распылением под высоким давлением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021". Допускается разбавлять до 10 % по объему.                                          |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | На отлип – 30 минут.                                                                                                                                                                                                    |
| Стойкость к мытью                                       | Окраску можно производить через 2 часа. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.                                                                                                                                         |
| Стойкость к химикатам                                   | Устойчива к очищающим химикатам и слабым растворителям, например к уайт-спириту.                                                                                                                                        |
| Термостойкость                                          | 85 °C.                                                                                                                                                                                                                  |
| Стойкость к мокрому трению                              | Класс 2 по ISO 11998.                                                                                                                                                                                                   |
| Сухой остаток                                           | 36 %.                                                                                                                                                                                                                   |
| Плотность                                               | 1,4 кг/л.                                                                                                                                                                                                               |
| Хранение                                                | Защищать от мороза.                                                                                                                                                                                                     |
| Код                                                     | 219 0201                                                                                                                                                                                                                |
| Свидетельство о государственной регистрации             |  <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>                                                                         |



# Луя универсальная грунтовка

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при обработке      | Грунтуемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:<br>Очистить поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя". При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо".<br><br>Окраску можно производить, например, покрывными красками "Луя", "Ремонтти-Ясса" или "Яссапласт".<br><br>Окрашенная поверхность:<br>Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высушить поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.                                       |
| Грунтование                | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой. Наносить грунтовку валиком, кистью или распылением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты вымыть водой. Для удаления слегка затвердевшей краски с инструмента рекомендуется использовать моющее средство для кистей "Пенсселипесу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Уход                       | При необходимости, не ранее, чем через 1 месяц после окраски.<br>Загрязнения на поверхности можно очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8) и отжатой тканью или губкой. Придерживаться инструкций производителя моющего средства. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой.<br>После окраски необходимо осторожно обращаться с поверхностью в течение нескольких недель, так как она достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение, примерно, одного месяца после окраски. При необходимости, производить легкую очистку влажной тряпкой. |

## ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.  
[Паспорт техники безопасности](#)

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  
VAK/ADR -

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.