



МАТОВЫЙ СЕРЫЙ

Приватная пленка Матовый Серый разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	30 %
Отражение наружного видимого света	11 %
Отражение интерьерного видимого света	11 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	39 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	35 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	13 %
Поглощение солнечной энергии	39 %
Пропускание солнечной энергии	48 %
Снижение бликов	59 %
g-значение	0.71
u-значение	5.63
Затемняющий коэффициент	0.7


Тип установки : Соотношение отражения/пропускания

Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	60 μ

Цвет : СЕРЫЙ

СОСТАВ

1. "Морозный" полиэстр с сатиновой поверхностью
2. Соединяющий клеевой слой
3. Полиэстр с высокими оптическими показателями
4. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
5. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✗
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✗
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.