



МАТОВЫЙ МЕТАЛЛ

Приватная пленка Матовый Металл разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка отфильтровывает большую часть видимого спектра, создавая приятное рассеяное освещение в помещении.



Гарантия SOLAR SCREEN®
10 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	18 %
Отражение наружного видимого света	60 %
Отражение интерьерного видимого света	28 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	80 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	75 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	56 %
Поглощение солнечной энергии	33 %
Пропускание солнечной энергии	11 %
Снижение бликов	82 %
g-значение	0.2
u-значение	5.08
Затемняющий коэффициент	0.2
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	60 μ

Цвет : СЕРЕБРО

СОСТАВ

1. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
2. Соединяющий клеевой слой
3. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
4. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
5. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✗
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.