



## BLUE 40C

Установленная на прозрачное стекло, пленка Синий С придает ему голубой оттенок, без препятствуя потоку видимого света. Пленка является наилучшим решением для оживления любого интерьерного остекления (форточки, душевые экраны и т.д.)



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**5 ГОД(Ы)**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Пропускание УФ                                    | 1 %    |
| Пропускание видимого света                        | 61 %   |
| Отражение наружного видимого света                | 7 %    |
| Отражение интерьерного видимого света             | 7 %    |
| Общее количество отраженной солнечной энергии     | 27 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2*  | 26 %   |
| Соотношение отражения/пропускания :               |        |
| Отражение солнечной энергии                       | 7 %    |
| Поглощение солнечной энергии                      | 29 %   |
| Пропускание солнечной энергии                     | 64 %   |
| Снижение бликов                                   | 40 %   |
| g-значение                                        | -      |
| u-значение                                        | 5.7    |
| Затемняющий коэффициент                           |        |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания |        |
| Длина намотки рулона                              | 30,5 м |
| PET / PVC состав                                  | PET    |
| Толщина                                           | 40 μ   |
| Цвет : Синий                                      |        |

## СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстер с оптическим искажением
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстер с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



## СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло                                           | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло                                         | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                              | ✓ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами                            | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E    | ! |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ! |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами                  | ✗ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.