



Unica Akva Lakka

Тип	Специальный лак на основе модифицированного акрилата. Содержит специальные компоненты для защиты от ультрафиолетового излучения, образует водоотталкивающее покрытие.
Область применения	Предназначен для окраски новых и ранее окрашенных или лакированных деревянных конструкций внутри и снаружи помещений. Отлично подходит для ремонтной окраски деревянных поверхностей, окрашенных или лакированных промышленным способом. Не рекомендуется для использования на плотных и твердых породах дерева, таких как дуб или тик.
Объекты применения	Применяется для окраски оконных рам, дверей и дверных переплетов, а также деревянных панелей застекленных балконов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	KIILTÄVÄ GLOSS HIMMEÄ MATT
Базис	EPL
Цвета	Внутри помещений лак может использоваться без колеровки или с добавлением полупрозрачного колера Tikkurila. Для наружных работ использовать только в колерованном виде.
Степень блеска	Полуглянцевая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8-12 м²/литр
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Нанесение синтетической кистью. Нанесение распылением: - обычный распылитель: насадка 1,4 – 1,8 мм, разбавление на 5 – 15% от объема; - безвоздушный распылитель: насадка 0,009" – 0,013", разбавление на 0-5% от объема.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1-2 часа. Нанесения следующего слоя – через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через 2–3 суток. Окна можно закрыть через 1–3 суток в зависимости от атмосферных условий и толщины слоя. При более низкой температуре и влажной погоде время высыхания увеличивается. и При более низкой температуре и влажности время высыхания замедляется.
Особые свойства цветов	Цветостойкость: не желтеет.
Светостойкость	Не желтеет.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в условиях промышленного климата.
Сухой остаток	Приблизительно 31% в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 1,00 кг/л в зависимости от цвета, ISO 2811.
Хранение	Защищать от мороза. В случае если тара неплотно закрыта или в банке осталось незначительное количество продукта, лак не подлежит длительному хранению.



Unica Akva Lakka

Сертификат

 [ср_ Уника Аква Лакка](#)

Сертификат соответствия

 [сертификат соответствия РК 2018-2021](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть сухой. Во время окрашивания и высыхания температура должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка

Удалить поднявшийся ворс с деревянной поверхности механическим способом.

Неокрашенная поверхность:

Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и отслаивающихся частиц. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством «Маалипесу» или, при необходимости, раствором для удаления плесени «Хомеенпойсто». Удалить смолу с сучков.

Очищенные до голого дерева наружные поверхности обработать грунтовочным антисептиком «Валтти Плюс Бейс» или грунтовочным составом «Валтти».

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающиеся частицы с ранее окрашенной поверхности металлической щеткой. Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством «Маалипесу» или, при необходимости, раствором для удаления плесени «Хомеенпойсто». Отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и обработать острые кромки. Удалить пыль от шлифовки.

Деревянные поверхности внутри помещений: заделать отверстия и трещины шпатлевкой «Спаккели», выравненные участки отшлифовать. Очищенные до голого дерева наружные поверхности обработать грунтовочным антисептиком «Валтти Плюс Бейс» или грунтовочным составом «Валтти».

Окраска

Нанесите оконную замазку «Престо» на оконные рамы. Внимание! Лак на водной основе «Уника Аква» не может использоваться поверх силиконовой замазки или на загрязненных силиконом поверхностях.

Очистите посеревшую от воздействия атмосферы деревянную поверхность механическим образом.

Неокрашенная поверхность:

Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и отслаивающихся частиц. Вымыть поверхность моющим средством «Маалипесу» или, при необходимости, раствором для удаления плесени «Хомеенпойсто». Удалить смолу с сучков.

Очищенные до голого дерева наружные поверхности обработать грунтовочным антисептиком «Валтти Плюс Бейс» или грунтовочным маслом «Валтти-Похьюсте».

Поверхность, ранее обработанная лаком или полупрозрачным составом:

Удалить отслаивающийся лак и оконную замазку с ранее обработанной поверхности. Вымыть поверхности моющим средством «Маалипесу» или, при необходимости, раствором для удаления плесени «Хомеенпойсто». Отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и обработать острые кромки. Удалить пыль от шлифовки.

Внутренние деревянные работы: заделать отверстия и трещины шпатлевкой «Спаккели», выравненные участки отшлифовать.

Очищенные до голого дерева наружные поверхности обработать



Unica Akva Lakka

грунтовочным антисептиком «Валтти Плюс Бейс» или грунтовочным маслом «Валтти-Похьюсте».

Нанесите оконную замазку «Престо» на оконные рамы. Внимание! Лак на водной основе «Уника Аква» не может использоваться поверх силиконовой замазки или на загрязненных силиконом поверхностях.

Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы на дне не было осадка. На новые поверхности наносить лак кистью в 2 слоя.

На большие поверхности лак рекомендуется сначала нанести валиком, а затем выровнять кистью. Следите за тем, чтобы рабочие швы не успевали высохнуть. При нанесении кистью лак можно разбавить водой до 5% (в случае необходимости). Лак быстро сохнет, поэтому рекомендуется наносить его полосами. Лучше всего для нанесения подходят синтетические кисти с разветвленной на концах щетиной.

Очистка инструментов

Уход

Видимые торцовые срезы древесины обработать особенно тщательно. Удалите излишек лака с инструментов. Помойте их мылом и водой. Отвердевший лак рекомендуется удалять с помощью Tikkurila Pensselipesu. При нормальных условиях лак окончательно затвердевает и достигает номинальной прочности не ранее, чем через 2 недели, следовательно, в течение данного времени поверхности надлежит использовать с осторожностью. Если поверхность необходимо очистить вскоре после нанесения лака, используйте мягкую кисть, влажную ткань или губку. Не ранее, чем через 2 недели после нанесения лака поверхность можно очистить с использованием раствора моющего средства «Хоултопесу» (1 часть Хоултопесу на 10 частей воды). Сильно загрязненные поверхности и пятна можно очистить более концентрированным раствором моющего средства «Хоултопесу» (1:1). После очистки поверхность тщательно вымыть водой и дать просохнуть.

Ремонтная окраска

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/ЕС

Ремонтная окраска поверхностей, обработанных лаком «Уника Аква», производится тем же составом. См. пункт «Предварительная подготовка». Cat A/e (130 г/л)(2010). Максимальная концентрация летучих органических соединений (VOC) в лаке на водной основе достигает 130 г/л. Представляет вред для водной флоры и фауны с продолжительным эффектом. Содержит 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, массовая реакция: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-она [EC № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [EC №220-239-6](3:1), 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-она и 3-йодо-2-пропинил бутилкабата. Может вызывать аллергическую реакцию. Надевайте защитные перчатки. Избегайте выбросы в окружающую среду. Лист данных по безопасности доступен по требованию.

ОХРАНА ТРУДА

-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Избегайте утечку в канализацию, системы водоснабжения или в почву. Осуществляйте переработку пустых и банок с высохшим лаком или утилизируйте их в соответствии с местным регулированием. Утилизируйте жидкие отходы в соответствии с применимым к опасным отходам местным регулированием.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ADR: не классифицирована. Sre140116/ofl29092015/akk150116/hsa29092015

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во



Unica Akva Lakka

всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.