



## Тунто мелкозернистое покрытие

Тип	Водоразбавляемое акрилатное покрытие.
Область применения	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит для создания структурной поверхности. Легко наносится на поверхности потолков.
Объекты применения	Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	AP и C
Цвета	Колеруется по гамме цветов "Тунто". Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия. Взболтать перед колеровкой.
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	1–9 м <sup>2</sup> /л, зависит в значительной степени от способа нанесения – при нанесении толстого слоя валиком 1–1,5 м <sup>2</sup> /л – при нанесении тонкого слоя валиком 4–5 м <sup>2</sup> /л – при декорировании кистью 2–2,5 м <sup>2</sup> /л – при декорировании толстым слоем обойным шпателем 2–2,5 м <sup>2</sup> /л – при декорировании тонким слоем стальным шпателем 7–9 м <sup>2</sup> /л
Тара	2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком и декорируется, напр., широкой кистью, обойным шпателем, жесткой щеткой или специальным валиком для декорирования.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	1-5 часов в зависимости от толщины слоя.
Термостойкость	80° C.
Сухой остаток	53 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	717-серия
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Новая неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать грунтовкой "Варма". Окрасить 1–2 слоями заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или краской "Новопласт 7".  Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Неровности на поверхности выровнять соответствующей шпатлевкой серии "Престо". Всю поверхность



## Тунто мелкозернистое покрытие

Окраска	<p>отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Окрасить 1 слоем заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или краской "Новалласт 7" в случае, если разница в оттенке между подложкой и покрытием значительная.</p> <p>Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить валиком. Для отделки поверхности использовать широкую кисть, обойный шпатель, жесткую щетку или специальный валик для декорирования. Наносить покрытие на стены равномерно толстым слоем на участок площадью прим. 1 м<sup>2</sup> за раз и незамедлительно производить финишную отделку. Избегать нанесения слишком толстых слоев из-за опасности появления трещин на сухой поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты вымыть водой. Для удаления слегка затвердевшего покрытия с рабочего инструмента рекомендуется использовать моющее средство для кистей "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Очищать поверхность сухой очисткой пылесосом, мягкой щеткой или тканью.</p>
Ремонтная окраска	<p>Для получения гладкой поверхности и перед нанесением краски или структурного покрытия необходимо произвести полное выравнивание соответствующей шпатлевкой серии Престо. Затем см. пункт "Предварительная подготовка. Новая неокрашенная поверхность".</p>

### ОХРАНА ТРУДА

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□ Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.