



## ORANGE C

Плётка марки «Оранжевая С» придаёт оранжевый оттенок стеклянным поверхностям, на которые она установлена, сохраняя в неприкосновенности их прозрачность. Плётка марки «Оранжевая 30 С» вносит цветовое разнообразие в интерьер и внешний вид остеклённых поверхностей (стеклянных вкраплений, душевых шторок и т.п.)



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**5 ГОД(Ы)**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении плёнки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	34 %
Отражение наружного видимого света	7 %
Отражение интерьерного видимого света	7 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	18 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	16 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	17 %
Пропускание солнечной энергии	74 %
Снижение бликов	65 %
g-значение	-
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	NC
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	37 µ

Цвет : ОРАНЖЕВЫЙ

## СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания плёнки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстер с оптическим искажением
3. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
4. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки плёнки



## СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть плёнку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на плёнку.