



PURPLE C

Плётка марки «Purple C» придаёт пурпурный тон стеклянным поверхностям, на которые она установлена, сохраняя в неприкосновенности их прозрачность. Плёнка марки «Пурпурная 70 C» вносит цветовое разнообразие в интерьер и внешний вид остеклённых поверхностей (стеклянных вкраплений, душевых шторок и т.п.)



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	5 %
Пропускание видимого света	26 %
Отражение наружного видимого света	8 %
Отражение интерьерного видимого света	8 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	32 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	29 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	9 %
Поглощение солнечной энергии	43 %
Пропускание солнечной энергии	48 %
Снижение бликов	60 %
g-значение	0.69
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	40 µ

Цвет : PURPLE

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстер с оптическим искажением
3. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
4. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	!
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.