

Vivacolor Acrylate Matt

Износостойкая краска для стен



- Превосходная износостойкость
- Превосходная влагостойкость
- Хорошо сцепляется
- Не капает и не брызгает
- Классификация M1 (низкая эмиссия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (ванные комнаты, туалеты, больницы, предприятия общественного питания). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей.	
Блеск	Матовая.	
Расход 1x	10-12 м ² /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 7-9 м ² /л – гипсокартонные и зашпаклёванные поверхности, 3-5 м ² /л – оштукатуренные поверхности.	
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по картам колеровки <i>Tikkurila</i> в светлые оттенки (база А). При тонировке краски в яркие оттенки необходимо загрунтовать поверхность в оттенок, близкий к отделочной краске.	
Базовые краски	База А.	
Инструменты	Валик, кисть или распылитель высокого давления с диаметром сопла 0,015" - 0,021" или 0,380 - 0,530 мм.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	0,5 часа – на отлип, 1-2 часа – для окраски.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	Вода. Разбавлять не более 10% по объёму.	
Хранение	Беречь от замерзания!	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя - 2 года от указанной на упаковке даты изготовления.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 37%, по объёму.	
Плотность	Прибл. 1,3 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811).	
Стойкость к мокрому трению	1 класс по стандарту ISO 11998 (200 циклов, < 5 микрон), >20 000 циклов очистки по стандарту SFS 3755.	
Стойкость к химикатам	Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию слабых растворителей (уайт-спирит).	
Упаковка	0,9л; 2,7л; 4,8л; 9,0л; 18,0л	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Зашпаклевать неровности подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Пористые, зашпаклёванные, неоднородно впитывающие поверхности, а также гипсокартонные, древесностружечные плиты грунтовать водно-дисперсионной грунтовочной краской *Vivacolor 1*. Металлические поверхности грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop uni Universal Korrostop+*. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. При использовании грунтовочных красок соблюдать инструкции по их применению.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску. Поверхность вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* согласно инструкции по применению, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые, зашпаклёванные меловой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Трещины и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности грунтовать грунтовочной краской *Vivacolor 1*.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашенная поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры (выше +28°C).

ОКРАСКА

Перед применением тщательно перемешать краску *Vivacolor Acrylate Matt*, при необходимости разбавить водой до 10% по объёму. Красить 1-2 раза валиком, кистью или распылителем. Для получения однородной, однотонной поверхности смешайте достаточное количество краски из разных банок.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов излишки краски и вымыть водой.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно проводить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную раствором слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Содержит 1,2-бензотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Предельное значение ЛОС (VOC) (группа A/a) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте 30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee