

ООО Лакокрасочный завод «Аврора»  
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии 3

## «МІКС» ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для покрытия паркетных и деревянных полов, ступеней, оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, других деревянных поверхностей.

### СВОЙСТВА

- Подчеркивает структуру древесины
- Глянцевая или шелковисто-матовая поверхность
- Высокая адгезия и стойкость к истиранию
- Быстрое высыхание
- Стойкость к действию воды и моющих средств

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Состав	Лак алкидно-уретановый полуфабрикатный, целевые добавки
Растворитель	Уайт-спирит
Блеск	Глянцевый, шелковисто-матовый
Плотность	0,9 г/см <sup>3</sup>
Упаковка	0,8 кг; 2,3 кг
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты изготовления

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
Методы нанесения	Разбавление	Рабочая вязкость (20°C, ВЗ-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (краско-распылитель)	Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Валик, кисть	Не более 10 %	40-50	-	-
Пневматическое распыление	Не более 10 %	30-35	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Условия нанесения	Температура воздуха от 15°C до 30 °C, относительная влажность воздуха не более 80 %.			
Время высыхания	При температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха не более 65 % - 4 час. Со снижением температуры и повышением влажности воздуха время высыхания увеличивается			
Расход	Теоретический расход при нанесении в 1 слой: (7-9) м <sup>2</sup> /л; (8-10) м <sup>2</sup> /кг Практический расход зависит от способа нанесения, вида и состояния окрашиваемой поверхности			
Очистка инструментов	Уайт-спирит			

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые поверхности: Новые паркетные полы тщательно отциклевать, отшлифовать, очистить от древесной пыли

Ремонт старых покрытий: Удалить частицы старого отслаивающегося покрытия, отшлифовать, очистить от древесной пыли. Значительно поврежденные покрытия полностью удалить.

## СИСТЕМЫ ЛКП

Основа (тип поверхности)			Подготовка поверхности	Пропитка/ грунтовка		Отделочное покрытие
Новые поверх- ности	Паркет- ные полы	Внутри помеще- ний	Циклевание, шли- фование, удаление древесной пыли и других загрязне- ний	«MKS» Антисептик универсаль- ный «MKS» Порозаполни- тель «ВЛ-10» (при необ- ходимости)	-	2-3 слоя «MKS» Лак для паркета (сушка между слоями 24 часа)
Старые покры- тия	Паркет- ные полы	Внутри помеще- ний	Удаление старого отслаивающегося покрытия, цикле- вание, шлифова- ние, удаление пыли и других загрязнений	-	-	2 слоя «MKS» Лак для паркета (сушка между слоями 24 часа)

## ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- Перед применением лак для паркета тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости в количестве не более 10 % от массы лака.
- Применение «MKS» порозаполнителя «ВЛ-10» позволяет снизить расход лака для паркета.
- Разрешается эксплуатация готового покрытия через 5 суток после высыхания лака (возможность устанавливать мебель, стелить ковры).
- Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей. **Беречь от огня!**
- При проведении окрасочных работ, а также по их окончанию, необходимо тщательно проветривать помещение. Использовать средства индивидуальной защиты.

Код УКТВЭД – 3208.