



Aura Dekor Grund

Адгезионная универсальная грунтовка

- ✓ С кварцевым наполнителем.
- ✓ Стойкая к атмосферным и механическим воздействиям.
- ✓ Хорошая паропроницаемость.
- ✓ Подходит для консервации фасадов.
- ✓ Легко наносится кистью и валиком.
- ✓ Упрощает процесс формирования «рисунка» декоративных штукатурок



Описание	
Свойства	<p>Универсальная грунтовка с кварцевым наполнителем для последующего нанесения структурных материалов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Укрепляет поверхность. ✓ Хорошая адгезия к различным типам поверхностей. ✓ Увеличивает адгезию структурных материалов к основанию за счет создания прочной шероховатой структурной поверхности с мелким рисунком. ✓ Значительно облегчает и удешевляет нанесение и моделирование финишных структурных материалов. ✓ Упрощает процесс формирования «рисунка» структурных декоративных штукатурок. ✓ Облегчает нанесение «жидких» обоев. ✓ Имеет хорошие паропроницаемость и водостойкость. ✓ При применении грунтовки на наружных поверхностях снижается общая водопоглощающая способность подложки, т.к. вода, проникающая через дефектные участки структурной штукатурки, задерживается грунтовочным слоем. ✓ Препятствует появлению пятен на поверхности штукатурок, обусловленных особенностями подложки. ✓ Водоразбавимая, белая. ✓ За счет содержания белого пигмента выравнивает цветовой фон поверхности и повышает укрывистость финишного слоя материала. ✓ Не имеет неприятного запаха. ✓ Для внутренних и наружных работ.
Назначение	<p>Применяется в качестве адгезионного покрытия для последующего нанесения минеральных штукатурок, акриловых дисперсионных штукатурок и шпатлевок, структурных и гладких красок, «жидких» обоев, а также для подготовки защитно-армирующих слоев (в системах «мокрой» теплоизоляции) под финишную отделку. Может использоваться для зимней консервации оштукатуренных фасадов.</p> <p>Может использоваться внутри помещений в качестве самостоятельного структурного декоративного покрытия или в комплексе с гладкими красками,</p>

	структурными красками, шпатлевками ТМ Aura или ТМ Eskaro, а также с акриловыми водно-дисперсионными декоративными лаками и лазурями.
Типы поверхностей для нанесения	Внутренние и наружные работы: Любые минеральные основания: бетон, цементно-известковые, цементно-песчаные штукатурки, кирпич, защитно-армирующие слои в системах «мокрой» теплоизоляции и т.д. Внутренние работы: Гладкие, прочные новые и ранее окрашенные эмалевой или масляной краской основания: гипсокартон, твердые волокнистые плиты, ДСП, фанера и т.п.
Стандарты качества	DIN EN 1062-1:2012 E ₄ S ₂ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀ .
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, чистой и иметь достаточную несущую способность. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию грунтовок к основанию (высолы, пыль, жиры, смазочные масла, пр.), тщательно удалить. Трещины и выбоины расшить и заделать подходящим ремонтным раствором или шпатлевкой. Непрочные, пористые или пылящие поверхности перед нанесением Aura Dekor Grund обработать укрепляющей грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro. Металлические части обработать антикоррозийной грунтовкой. Поверхность, ранее окрашенную эмалевой или масляной краской, зашкурить, очистить от отслаивающегося покрытия и образовавшейся пыли. Свежие известково-цементные поверхности следует выдержать перед грунтованием не менее одного месяца. Минеральные штукатурки можно наносить через 5 суток после грунтования. Места на фасаде, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически, обработаны средством ТМ Eskaro BIOTOL (или BIOTOL Spray) и высушены.
Нанесение	Перед применением перемешать. Перед грунтованием больших площадей тонированной грунтовкой смешать достаточное количество грунтовки в одной ёмкости. Наносить при температуре окружающего воздуха и основания выше +10°C. При нанесении в качестве адгезионного покрытия грунтовку наносить поролоновым или меховым валиком, кистью. При использовании внутри помещений в качестве самостоятельного структурного материала грунтовку наносить в 1-2 слоя структурным поролоновым валиком. Для снижения расхода грунтовки и увеличения укрывистости перед ее нанесением рекомендуется окрасить поверхность одним слоем гладкой матовой моющейся краски, заколерованной в цвет финишного покрытия. В этом случае достаточно будет нанести сверху один слой грунтовки. Для получения различных декоративных поверхностей после нанесения грунтовки поролоновым структурным валиком можно использовать фактурные валики, кисти, шпатели и другие инструменты в течение 10–15 минут. На полученную фактурную поверхность после полного высыхания для дополнительного декоративного эффекта можно наносить соответствующие водно-дисперсионные материалы (краски, лаки) ТМ Aura, ТМ Titan, ТМ Eskaro.
Цвет	Белый (База А).
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor – более 8 000 оттенков в пастельные (база А) тона. Ручная колеровка пигментными пастами ТМ Aura в светлые тона (не более 2% по объёму). Вследствие использования в грунтовке натуральных наполнителей возможны незначительные колебания цветового тона, поэтому на смежных поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать в одной емкости материалы из разных партий.
Расход	До 5 м ² /л на один слой. Расход зависит от метода нанесения.
Время высыхания	Сухая на отлип через 2 часа в зависимости от толщины слоя при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Следующий слой можно наносить через 24 часа. Полностью сухая для нанесения штукатурок через 5 суток. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Рабочие инструменты	Поролоновый, меховой, структурный валик. Кисть.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Сополимерная акриловая дисперсия, пигмент, кварцевый песок, наполнители, функциональные добавки, вода.

Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой. Грунтовка является пожаро- и взрывобезопасной.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	2,5 л (3,6 кг), 10 л (14,4 кг)
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на ее применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
<p>Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.</p>	