



Aquastop Facade

Фасадная грунтовка

- ✓ Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения
- ✓ Гидрофобизирующий эффект
- ✓ Высокая паропроницаемость
- ✓ Концентрат 1 : 10



Описание	
Свойства	<p>Укрепляющая водно-дисперсионная грунтовка-концентрат с гидрофобизирующим эффектом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глубоко проникает, укрепляет основание. ✓ За счет содержания силикона улучшает гидрофобные (водоотталкивающие) свойства поверхности. ✓ Выравнивает впитывающую способность основания. ✓ Уменьшает расход финишных материалов и улучшает их сцепление с основанием. ✓ Имеет высокую паропроницаемость. ✓ Рекомендуется для грунтования фасадов. ✓ Применять только разбавленной. ✓ Не является финишным покрытием. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л.</p>
Назначение	Грунтование пористых, неравномерно впитывающих минеральных оснований перед окраской латексными красками, силиконо- и силоксано- модифицированными красками, шпатлеванием. Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей под грунтование	Бетон, газобетон, штукатурка, шпатлевка, известняк, и т.д.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и прочной. Поверхность очистить от старых отслаивающихся покрытий, грязи, пыли, жира и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию. Поверхности, зараженные плесенью (грибком), следует предварительно обработать специализированным фунгицидным составом Biotol (или Biotol spray) в соответствии с инструкцией по его применению.
Нанесение	Перемешать. Разбавить грунтовку-концентрат чистой прохладной водой в соотношении 1:3-1:10 (степень разбавления зависит от типа и качества поверхности). Перемешать готовую грунтовку. Неразбавленную грунтовку-концентрат использовать не рекомендуется. Разбавленную грунтовку AQUASTOP FACADE наносить в 1-2 слоя кистью, валиком при температуре окружающего воздуха и основания от +10°C до +30°C. На пористую поверхность наносить не менее 2 раз методом «мокрым по мокрому».

Цвет	Молочно-белая, после высыхания прозрачная.
Разбавление	Разбавить грунтовку-концентрат чистой прохладной водой в соотношении 1:3...1:10. Степень разбавления зависит от типа и качества поверхности. При разбавлении руководствоваться правилом: чем менее прочная и (или) более пористая поверхность (например, газобетон), тем меньше воды нужно использовать для разбавления грунтовки-концентрата. И наоборот, если поверхность прочная и (или) плохо впитывающая (например, плотный бетон), то для разбавления грунтовки-концентрата необходимо использовать воды больше, но не более чем в соотношении 1:10.
Расход	40-110 м ² /л грунтовки-концентрата на один слой. Расход грунтовки зависит от типа поверхности. Расход разбавленной грунтовки (готовой к применению) в зависимости от впитываемости поверхности: <ul style="list-style-type: none"> - слабо впитывающие (камень, плотный бетон и т.п.) – 10 м²/л. - средне впитывающие (штукатурка, бетон, кирпич, ДСП, ДВП и т.п.) – 6-8 м²/л. - сильно впитывающие (газобетон, пенобетон и т.п.) – 3-4 м²/л.
Время высыхания	8 часов при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. При снижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Для дальнейшей обработки поверхности необходимо дождаться полного высыхания обработанной поверхности.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.
Состав	Дисперсия сополимеров, силикон, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда, использовать элементарные средства индивидуальной защиты. Держать в месте, недоступном для детей. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Тару и высохшую грунтовку утилизировать как бытовые отходы.
Плотность	1 кг/л.
Объем	1 л – 3 л – 10л
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.	