

StuccoDecor DI PERLA

Декоративна шпаклювальна маса для внутрішніх робіт з металевим відтінком.



Опис продукту

Вступ	Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпаклювальна маса з металевим відтінком для індивідуального декоративного оформлення внутрішніх стін і стель.
Сфера застосування	Для внутрішньої високоякісної декоративної обробки готелів, кафетеріїв, ресторанів, офісів, лікарських кабінетів, квартир, приміщень у клініках і т. д.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ екологічно безпечна, ■ не містить розчинників і пом'якшувачів, ■ розбавляється водою, ■ здатна до дифузії, ■ проста у застосуванні, ■ витримує високі навантаження
В'язуче	Органічне в'язуче на основі полімерної смоли.
Упаковка/Розмір тари	2,5 л
Колірні відтінки	Срібний - база, золотий - база. Шпаклювальна маса Capadecor StuccoDecor DI PERLA тонується автоматично в установці ColorExpress приблизно в 73 колірних відтінки (55 відтінків для срібної бази, 18 відтінків для золоті бази). При тонуванні вручну змішати необхідну кількість шпаклівки, щоб уникнути відмінностей колірного тону. Базу можна використовувати тільки в тонованому вигляді.
Ступінь глянцею	Шовковисто - глянцева
Зберігання	У сухому прохолодному місці, але не на морозі. Беретти від прямого сонячного проміння. Термін зберігання в оригінальній упаковці мінімум 2 роки.
Технічна характеристика	Технічна інформація згідно DIN EN 13300: <ul style="list-style-type: none"> ■ Мокре стирання: клас 2 ■ Величина зерна: дрібне <ul style="list-style-type: none"> ■ Щільність: бл. 1,0 г/см³
Додаткові продукти	CapaGrund Universal



Застосування

Придатні основи	Будь-які традиційні мінеральні поверхні (старі штукатурки, бетон, цегляна кладка), гіпсокартон, тверді дерево-волокнисті плити, збірні будівельні елементи, міцні старі покриття.
Підготовка основи	<p>Основи повинні бути чистими, сухими, з несучою здатністю. Попередньо необхідно зашпаклювати поверхню до гладкого стану (наприклад, з використанням матеріалів Akkordspachtel mittel або fein), щоб не було нерівностей, дірок або усадкових раковин. Потім необхідно покрити поверхню матеріалом CapaGrund Universal у відповідності до технічних вказівок без структури з колірним тоном, узгодженим з тоном подальшого покриття.</p> <p>Штукатурки розчинних груп P I, P II, P III: Міцні нормально вбираючі штукатурки попередньо обробити матеріалом CapaGrund Universal. На вбираючі штукатурки з легким піщаним осипом нанести шар ґрунтівки CapaSol LF. На сильно вбираючі штукатурки нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Гіпсові і готові штукатурки розчинної групи P IV: Відшліфувати гіпсові штукатурки зі спеченою кіркою, видалити пил. Нанести ґрунтувальний шар CapaGrund Universal.</p> <p>Гіпсові будівельні плити, гіпсокартонні плити: Відшліфувати задирки від шпаклювання. М'які і відшліфовані ділянки гіпсової шпаклівки зміцнити за допомогою матеріалу CapaSol LF. На сильно вбираючі поверхні нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар ґрунтівки CapaGrund Universal. На плити з покриттям з водорозчинних фарб нанести шар ґрунтівки матеріалом Caparol AquaSperrgrund.</p> <p>Бетон: Видалити наявні залишки відокремлюваних речовин, а також крейдисті частинки, що осипаються. На сильно вбираючі поверхні нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger. На помірно вбираючі поверхні нанести шар ґрунтівки CapaGrund Universal.</p> <p>Покриття з несучою здатністю: Матові, слабо вбираючі поверхні покривати без попередньої обробки. Глянцевим поверхням і лаковим покриттям надати шорсткість, нанести ґрунтувальний шар CapaGrund Universal.</p> <p>Покриття без несучої здатності: Повністю видалити покриття лаками, дисперсійними фарбами і штукатурками на основі штучних смол, що не володіють несучою здатністю. Для грубо пористих, вбираючих поверхонь або поверхонь з піщаною осипом необхідний шар ґрунтівки CapaSol LF. Покриття мінеральними фарбами без несучої здатності видалити механічним способом, очистити поверхню від пилу. Нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan- Putzfestiger.</p> <p>Покриття з клейових фарб: Ґрунтовно змити. Нанести шар ґрунтівки Caparol-Tiefgrund TB або AmphiSilan- Putzfestiger.</p> <p>Грубоволокнисті, рельєфні або тиснені паперові шпалери, німічні шпалери: Видалити повністю. Змити залишки клейстеру і паперу. Нанести шар ґрунтівки Caparol- Tiefgrund TB або AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>Поверхні з нікотиновими, водяними, жирними плямами і плямами кіптяви: Нікотинові, жирні плями і плями кіптяви видалити за допомогою води з додаванням побутових миючих засобів, що розчиняють жир, дати поверхні висохнути. Висохлі водяні плями очистити щіткою. Нанести ізолюючий шар ґрунтівки матеріалом Caparol AquaSperrgrund.</p> <p>Дефектні ділянки: Після відповідної підготовки виправити дефектні ділянки за допомогою шпаклівки Caparol-Akkordspachtel і при необхідності нанести шар ґрунтівки.</p> <p>Увага: При застосуванні матеріалу Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може з'явитися типовий запах розчинника. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. У чутливих областях рекомендується застосовувати матеріал AmphiSilan-Putzfestiger зі слабким запахом без вмісту ароматичних сполук.</p>
Метод нанесення	Необхідно спочатку заґрунтувати підкладку матеріалом CapaGrund Universal в колірному тоні заключного покриття. Для нанесення матеріалу потрібен спеціальний інструмент (венеціанська кельма). Як правило, для отримання повністю готового покриття потрібно два робочих прийоми.
Структура покриття	<p>1 робочий етап: Рівномірно нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA бажаного колірного тону, розведену водою бл. 20%, на підготовлену поверхню за допомогою валика з коротким ворсом. Витрата матеріалу бл. 40 мл / м².</p> <p>2 робочий етап: Нанести шпаклювальну масу Capadecor StuccoDecor DI PERLA без розведення того ж колірного тону венеціанської кельмою до повного покриття, після короткого часу вивітрювання обробити / структурувати поверхню за допомогою тієї ж кельми. При цьому виходить характерна оксамитова поверхня. Витрата матеріалу Capadecor StuccoDecor DI PERLA бл. 80 мл / м².</p> <p>Увага: Щоб уникнути видимих нашарувань необхідно покривати поверхню в техніці «мокре по мокрому» без перерв. На застосування матеріалу впливають протяги і теплі основи.</p>
Витрата	бл. 120 – 150 мл/м ² для гладкого покриття. Точна витрата визначається пробним шляхом на об'єкті.
Умови застосування	Нижня межа температури при нанесенні покриття: +5 ° С для матеріалу, підкладки та циркуляційного повітря. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%.
Період висихання	бл. 24 годин, між окремими робочими етапами необхідно дотримуватися часу сушки мінімум 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу сушіння.
Очищення інструментів	Одразу ж після використання промити водою.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт. Професійний користувач може запросити паспорт безпеки матеріалу.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для категорії даних продуктів (кат. А / а): 30 г / л (2010). Цей продукт містить менше 1 г / л ЛОС.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилово-стирольного сополімера, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, добавки.
Детальні вказівки	див. в паспорті безпеки
Технічна підтримка	У даному друкованому виданні неможливо розглянути всі види основ, зустрічаються на практиці і способи їх підготовки. При необхідності обробки основ, що не описані у цій Технічній інформації, необхідно зв'язатися з нами або з працівниками наших філій. Ми завжди готові дати Вам детальну консультацію по кожному конкретному об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	Центр Обслуговування Клієнтів: Телефон:+380 44 379 06 91 Факс: +380 44 379 06 85 E-Mail: info@caparol.ua

Технічна інформація CD010R NOE · Видання: August 2016

Всі поради та інструкції по нанесенню, описані в даному документі, засновані на наших новітніх досягненнях практичного досвіду. У силу різноманіття особливостей об'єкта, ми не можемо нести відповідальність за їх вміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності, перевіряти придатність матеріалу, беручи до уваги особливості об'єкта. Ці інструкції повинні розглядатися як недійсні після публікації нового видання. Дійсними є загальні умови продажу і доставки останньої версії. Цей документ є перекладом нашої Німецької Технічної Інформації № 310 · Indeko-plus · Видання: Березень 2014