

## ORGANIC PROTECT

Бесцветный грунтовочный антисептик с натуральным льняным маслом для обработки древесины снаружи. Замедляет проникновение влаги и распространение плесени. Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами.

### Описание продукта

ORGANIC PROTECT .Универсальный, бесцветный грунтовочный антисептик с натуральным льняным маслом для обработки древесины снаружи и внутри. Трудновываемый. Паропроницаемый. Замедляет проникновение влаги, распространение плесени, снижает процесс растрескивания древесины. Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (как масляными так и водными комани Бионик Хаус). Содержит высокоэффективный антисептик Polyphase 2085.

### Особые свойства

Polyphase 2085 — эффективный пленочный консервант, используемый против большого разнообразия грибковых микроорганизмов (плесени и деревоокрашивающих грибов). Главным образом используется в органорастворимых продуктах. Данный продукт может использоваться для защиты интерьерных материалов и наружных поверхностей от грибкового поражения.

### Сфера применения

ORGANIC PROTECT , предназначен для наружной и внутренней защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций перед финишной обработкой, а так же для обработки внутренних деревянных поверхностей технических помещений. Применяется для пиленой и строганной деревянной поверхности, а также бревенчатой, и пропитанной под давлением древесины перед финишной обработкой. Обязательно финишное покрытие (аква колор, пастель колор, фасад лазурь). Биозащитный срок действия с финишным покрытием до 20 лет. Срок действия без финишного покрытия 6-12 месяцев.

### Способ нанесения

Наносится кистью, валиком, распылением или погружением.

### Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Поверхность обработать составом Organic Protect на возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, распылением или погружением. В случае наружных работ, если финишная обработка задерживается более чем на 3 месяца, грунтование желательно повторить.

<b>Структура покрытия</b>	Бесцветное, беспленочное, матовое, сухой остаток 12%.
<b>Атмосферные характеристики перед обработкой</b>	Влажность древесины не более 20%. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
<b>Рабочий инструмент</b>	Кисть, валик после окончания работ промыть уайт спиритом.
<b>Разведение</b>	Применяется в готовом виде.
<b>Время сушки</b> (при температуре в 20 °С)	На отлип 2-4 часа, для шлифовки (если требуется) 8-12 часов, время полного высыхания 12-18 часов. Финишное покрытие наносить после полного высыхания, но не ранее чем через 12 часов.
<b>Расход</b>	На пиленую поверхность: 1л на 6-8 кв.м, на строганную и шлифованную поверхность: 1л на 8-12 кв.м. Расход зависит от вида древесины и ее структуры.
<b>Форма поставки</b>	1л, 2,8, 10л.
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой емкости не менее 1 года.
<b>Оттенки цвета</b>	Бесцветный, матовый.
<b>Техника безопасности</b>	Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Препарат пожароопасен. Не разводить рядом огонь, не ставить на электропечь. Не допускать попадания раствора на слизистую оболочку глаз, рта. В случае попадания промыть чистой водой.