

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ ПАРКЕТА

Описание продукта

Масло с твердым воском – профессиональное, бесцветное, шелковисто-матовое покрытие для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски). Хорошо подходит для полов из пробки.

Обработанная маслом с твердым воском поверхность, легка в уходе, характеризуется особой прочностью и износостойкостью. Обладает водо- и грязеотталкивающим свойством. Пятна с обработанной поверхности удаляются легко и бесследно. Для реставрации отдельных участков подверженных сильной нагрузке или поврежденной поверхности достаточно очистить поверхность и нанести новый слой масла. При этом не возникнет видимых мест наложения слоев масла друг на друга и не нужна шлифовка и покраска всей поверхности!

Так же прекрасно подходит для покрытия деревянной мебели (особенно столешниц) и других деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам и используемых для внутренних работ. Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска. Оно оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не отслаивается и не шелушится. Поэтому оно отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Поверхность, обработанная маслом с твердым воском устойчива к вину, пиву, кофе, чаю, сокам, молоку, воде и т.д.

Особые свойства

Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска. Натуральные масла и воск глубоко проникают в древесину. Они сохраняют древесину здоровой и эластичной и не допускают её высыхания. Древесина сохраняет свою способность дышать. Влага испаряться. Снижается риск набухания и усыхания древесины.

Сфера применения

Деревянные полы и мебельные фасады (для внутренних работ). Прекрасно подходит для всех пород древесины, пробки. Масло с твердым воском рекомендовано для обработки деревянных поверхностей расположенных в помещениях с повышенной влажностью.

Способ нанесения	Кистью, специальным шпателем. Далее проводить втирание масла с помощью х/б ветоши, губки, полировочной машины до получения однородной равномерной поверхности, без подтеков пятен и капель.
Подготовка основания	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы.
Структура покрытия	Оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не отслаивается и не шелушится.
Атмосферные характеристики перед обработкой	Влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Рабочий инструмент	Кисть, валик. По окончании работ промыть уайт-спиритом.
Разведение	Применяется в готовом виде.
Время сушки (при температуре в 20 °С)	На отлип 2 – 4 часа. Полное высыхание 18-24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания первого, но не ранее чем через 24 часа.
Расход	Расход масла зависит от качества обработанной древесины и толщины нанесения слоя, 1л на 18-22м.кв., или на 1кв/м -50-60г. Для слабо шлифованных поверхностей 12-14кв/м на 1л продукции.
Форма поставки	0,4л, 1л, 2,8л, 10л.
Срок хранения	3 года в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С.
Оттенки цвета	Бесцветный. А также, согласно цветовой гамме для масел компании «Бионик Хаус».
Техника безопасности	Огнеопасно! Не допускать попадания на слизистую оболочку. В случае попадания промыть чистой теплой водой. Хранить в недоступном для детей месте.