



# ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

**Специальный турбоотвердитель для  
клея КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2**

## Свойства отвердителя 303.5

**Основа:** изоцианат  
**Плотность:** около 1,13 г/см<sup>3</sup>  
**Вязкость**  
**Брукфильд Sp 2/20 Upr:**  
около 200 мПа·с  
**Цвет:** желтоватый, бесцветный

**Маркировка:** подлежит маркировке согласно нормам, действующим на территории ЕС.  
(См. паспорт безопасности)

## Переработка

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 является отверждающим компонентом для D3 клеев Клейберит 303.0 и 303.2.

После добавления 5% турбоотвердителя 303.5 в клей КЛЕЙБЕРИТ 303.0 и 303.2 клеевые соединения приобретают свойства соединений степени нагрузки D4 по DIN / EN 204.

Жизнеспособность смеси клей-отвердитель составляет около 24 часа.

## Упаковка

Коробка	12 бутылок по 0,5 кг нетто
Коробка	12 бутылок по 0,7 кг нетто
Канистра	25 кг нетто

Прочие виды упаковки по запросу.

## Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 1 года.

Турбоотвердитель морозоустойчив до - 20°C.

Перед применением довести до комнатной температуры.

По состоянию на 0211, заменяет предыдущие редакции



# KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

## ТУРБОУТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

### Утилизация отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

### Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.