ШПАКЛІВКА ГІПСОВА
KM Saten

для підготовки ідеально гладких поверхонь стін та стель під декоративне оздоблення, поклейку шпалер та фарбування

- тонкошарове нанесення
- пластична
- ідеально гладка поверхня
- легко піддається сухому шліфуваанню
- насичений білий колір
- регулює мікроклімат в приміщенні

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Шпаклівка гіпсова KM Saten – це суха шпаклювальна суміш на основі гіпсового в'яжучого, мінерального наповнювача та спеціальних добавок, що забезпечують ефект ідеально гладкої поверхні.

Властивості:

- ідеально гладкі поверхні;
- підвищена пластичність;
- зручно укладається;
- тріщиностійка;
- тривалий час обробки;
- короткі терміни висихання;
- мінімальна товщина шару від 0,2 мм.;
- насичений білий колір, що зменшує розхід фарби при подальших малярних роботах;
- легко піддається сухому шліфуванню;
- високі і стабільні показники міцності та адгезії суміші;
- продукт на основі гіпсового в'яжучого власного виробництва;
- регулює мікроклімат в приміщенні;
- складається з мінералів природного походження.
- не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	**Суха суміш на основі гіпсового в'яжучого, мінерального наповнювача та спеціальних добавок.**
Товщина шару шпаклівки	**Мінімальна товщина: від 0,2 мм Максимальна товщина: до 5 мм**
Кількість води (водопотреба)	**13-15 л води на 25 кг сухої суміші**
Час використання готової розчинової суміші	**80-100 хв.**
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб	**не менше 1,5 МПа**
Міцність на стиск у віці 7 діб	**не менше 2,5 МПа**
Міцність зчеплення з основою	**не менше 0,3 МПа**
Паропроникність	**0,07 мг/м·год·Па**
Усадка	**не більше 0,5 мм/м**
Тріщиностійкість	**відсутність тріщин на шарі товщиною 10 мм**
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища	**від +5 до +30 °С**

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Розхід сухої суміші

Витрати сухої суміші на 1 м^2 при товщині шару 1 мм.	**0,9 кг.**

Витрата залежить від рівності основи та навиків виконавця.

Поверхня

- Гіпсокартонні плити;
- Гіпсові штукатурки;
- Цементні штукатурки;
- Бетонні поверхні.

Підготовка поверхні

Поверхня, призначена для шпаклювання, повинна бути рівною, міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню слід очистити від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастил, жирів та відшарувань. Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевою щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопічність, рекомендується попередньо обробити грунтовкою «KRUMIX» Аквагрунт, а гладкі бетонні поверхні грунтовкою глибокого проникнення Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Шпаклівку КМ Saten засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 кг суміші на 0,5-0,6 л води. Ретельно перемішати вручну за допомогою кельми або будівельним міксером на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок. Через 3-5 хв. розчинову суміш повторно перемішати. При необхідності вирівнювання значних нерівностей шпаклівку слід готувати густішої консистенції. За один раз готується така кількість розчину, яку можна використовувати протягом однієї години.

Виконання робіт

Готова до застосування суміш наноситься на поверхню вручну за допомогою широкого металевого шпателя з нержавіючого матеріалу вертикально знизу вгору або навпаки. Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь – від 0,2 мм. Термін роботи з готовим розчином складає 80-100 хвилин, в залежності від виду основи, температури навколишнього середовища і консистенції розчину. При нанесенні шпаклівки на великі поверхні обробку виконувати за допомогою гладилки або швейцарського сокола. Нерівності зрівняти шліфувальним папером (зерно № 180).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мінімальна товщина шару при шпаклюванні рівних поверхонь не менше 0,2 мм.

Всі наступні роботи (поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовувати для шпаклювання стиків гіпсокартонних плит.
- При високій температурі навколишнього середовища і основи термін використання розчину скорочується.
- Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчинової суміші.
- Матеріал, що затужавів, більше не використовувати. Додавання води або додаткове перемішування не забезпечують відновлення робочих властивостей розчину.
- Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу роботи з розчином.
- При потраплянні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

6 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ Б В.2.7-112, в неушкодженій упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки із сумішшю КМ Saten зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг. Палетовані по 45 мішків на дерев'яному піддоні розміром 1200х900 мм, запаковані термоусадочною плівкою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність шпаклювальної суміші на основі гіпсового в'яжучого КМ Saten вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.

4 820011 691082

KRUMIX
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

IFCEM
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ

шпаклівка гіпсова
КМ Saten

25kg

Виробник: ПрАТ "Івано-Франківськцемент"
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Управління з продажів: Телефони:
+38 (067) 344-82-09
+38 (0342) 58-36-67
E-mail: sales@krumix.ua
www.krumix.ua