ICOPAL IZOMOST P

Sekcja Izolacji Obiektów Inżynierskich

ВИДАННЯ 02/2016

Призначення:

ICOPAL IZOMOST P – це асфальтова маса на розчиннику, що містить модифікатори і рафінуючи речовини, призначена для гідроізоляції; Спільно з ґрунтовкою **ICOPAL IZOMOST R** утворює гідроізоляційну систему, що захищає споруду від ґрунтових вод і несприятливих погодних умов.

Область застосування:

ICOPAL IZOMOST P - використовується в інженерній комунікації та цивільному будівництві для гідроізоляції бетонних будівельних елементів які знаходяться в ґрунті, а також над поверхнею ґрунту: опорні стіни, підпірні стінки, фундаменти, стовпи, водостоки тощо..

Спосіб застосування:

ICOPAL IZOMOST P - наноситься на основу, яка заґрунтована ґрунтом **ICOPAL IZOMOST R**. Масу слід наносити після того як ґрунтовка повністю висохла. Заґрунтована основа повинна бути сухою, чистою без пилу та бруду. ICOPAL IZOMOST P може бути нанесений у два шари. Кількість шарів, необхідних для отримання якісної ізоляції, вказана в проектній документації. Матеріал можна використовувати на горизонтальних та вертикальних поверхнях. ICOPAL IZOMOST P можна наносити пензлем або щіткою. Оптимальна температура основи під час нанесення становить + 20°C; мінімальна температура не повинна бути меншою ніж + 5°C. Час висихання приблизно 12 годин. Під час роботи при температурі нижче +10°C рекомендується поставити продукт в тепле місце на добу перед використанням, щоб отримати кращі властивості при нанесенні.

Зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухих приміщеннях які провітрюються, під дахом, або в інший спосіб для захисту від несприятливих погодних умов, при температурі від + 5 ° C до + 25 ° C. При транспортуванні оберігати упаковки від пошкоджень і надмірного сонячного світла.

Розхід:

Розхід матеріалу в один шар який залежить від класу бетону і стану основи:

- На вертикальній поверхні від 0,40 до 0,60 [кг./м²].
- На горизонтальній поверхні від 0,60 до 0,80 [кг./м²].

Практична інформація:

- Упаковка 18 кг.
- Гарантійний строк складає 12 міс. від дати виготовлення
- Перед використанням ретельно перемішати!
- Ні в якому разі не підігрівати на відкритому вогні!
- Матеріал готовий до використання!
- Дата виготовлення знаходиться на упаковці.

Довідкові документи:

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2
- Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr KCZKP/65/01/2015
- Deklaracja Zgodności nr 4/B/2015
- Karta charakterystyki produktu

* *На момент випуску цієї картки попередня № 01/2015 втрачає свою чинність.*

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Відділ продажів в Здунській Волі:
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

ATTIK
"ATTIK" ТзОВ тел.моб. +380676751917
УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
79040, Львів www.attik.co.ua
а/с 3980 www.sikalvov.com

SYSTEM ISO 9001 JAKOŚCI

ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska