

КЛЕЙ - РАСПЛАВ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ 743.3

Клей-расплав для облицовывания профильных деталей с температурой нанесения от 130 град. С.

Область применения

- Облицовывание профилей мебельными пленками из ПВХ.

Преимущества

- очень низкая температура нанесения клея (от 130 град. С)
- хорошие способы нанесения клея, вследствие этого – наилучшее качество поверхности

Свойства клеевого соединения

- Отличная устойчивость к старению
- Очень стабильные связующие свойства, а также высокая прочность пленки
- Хорошая температуроустойчивость

Свойства клея

Основа:

ЭВА -сополимер

Плотность:

около 1,2 г/куб.см

Цвет:

бежевый

Вязкость:

**-Брукфильд НВТD,
Sp.27/10U_{pm}**

120 град.С: ок. 120.000 mPa.s

140 град.С: ок. 55.000 mPa.s

160 град.С: ок. 30.000 mPa.s

Индекс расплава по ДИН 53 735

(MFI 120/2, 16):

ок. 140 г/10 минут

Точка размягчения по “кольцу и шару”:

ок. 83 град. С

Температура переработки:

130 град. С до 150 град. С

Физиологическое действие:

не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред в Германии (см. листок безопасности)

Клеи-расплавы выделяют пары при соблюдении указанной температуры переработки. При этом возникают часто неприятные запахи. Если же предписанную температуру значительно превысить в течение длительного времени, возникает опасность образования вредных продуктов разложения. Поэтому рекомендуется применять меры по устранению паров, например, обеспечивая необходимый отсос воздуха.

Машины для переработки

Оборудование для профильного облицовывания фирм:

Barberan, Düspol, Friz Maschinenbau, Homag, HIP, PZ.

КЛЕЙ - РАСПЛАВ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ 743.3

Переработка

Прямое нанесение

Норма расхода:	70-100 г/кв.м, в зависимости от несущего материала,
Температура переработки:	130 град, С до 150 град.С
Скорость подачи:	от 20 м/мин

Материалы должны быть сухими, чистыми, обеспыленными и акклиматизированными. В сложных случаях облицовывания, а также при длине деталей более 2 метров требуется дополнительная доактивация, которая достигается при помощи излучателя. Так как пленки на основе пропитанных бумаг имеют различную структуру, необходимо проверить схватывание материалов путем проведения собственных экспериментов по склеиванию.

Чистка

Рабочие инструменты очищаются КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ СК 743.3

мешок 25,0 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0

канистра 4,5 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ СК 743.3 хранится в течение двух лет.

Хранить в прохладном и сухом помещении.

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт для Ваших целей. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.