

### Описание продукта

Продукт Локтайт 620 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт обладает высокой температурной стойкостью.

### Типичные области применения


Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей, особенно где необходима температурная стойкость до 200°C. Типичные области применения включают фиксацию втулок в бачки радиаторов, корпуса насосов, а также подшипников в автоматические коробки передач.

### Свойства незаполимеризованного продукта

Тип химич. соединения	Значение
Цвет	Эфир метакрилата Зеленый
Плотность при T 25°C	1.16
Вязкость при T 25°C, мПа.с (сР)	по Брукфильду RVT
На шпинделе 5 при 20 об/мин.	5,000 - 12,000
Вязкость при T 25°C, мПа.с (сР)	EN 12092 - MV
после t=180 сек, мПа.с (сР), коэф. сдвига	1,200 - 2,400
129 с <sup>-1</sup>	
Точка вспышки (TCC), °C	>93


### Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает зависимость момента срыва зафиксированной гайки M10 на болте от типа материалов. Испытания проводились по стандарту ISO 10964.




### Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности продукта при склеивании стальных вала и втулки при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ISO10123.




### Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. График, приведенный ниже, показывает время набора прочности продукта на стальных валу и втулке при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ISO -10123.



### Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Приведенный ниже график показывает скорость полимеризации продукта на валу и втулке из дихромата цинка при использовании активаторов N и T. Испытания проводились по стандарту ISO 10123.



## Свойства заполимеризованного продукта

Коэффициент термич. Расширения, по ASTM D696, K<sup>-1</sup>

80 x 10<sup>-6</sup>

Коэффициент теплопроводности, по ASTM C177, W.m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>

0.1

Теплоемкость, кдж.кг<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>

0.3

Растяжение на разрыв, по ASTM D412, %

< 1

## Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Через 24 часа при 22°C на стальных болтах и гайках M10)

Значения

После 24 час. при 22°C

Усилие сдвига по ISO 10123, Н/мм<sup>2</sup>

≥17,20

(psi)

(2,495)

После 24 час. при 22°C, далее 24 час. при

177°C, испытания при 22°C

Усилие сдвига по ISO 10123, Н/мм<sup>2</sup>

≥24,10

(psi)

(3,495)

## Сопrotивляемость внешним факторам


Методика испытаний: На сдвиг по ISO 10123

Образцы: Стальные пальцы и втулки

Полимеризация: 1 неделя при T 22°C


## Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры



## Температурное старение

Испытано при T 22°C



## Химостойкость

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°C.

Агрессивные жидкости	Темпер.	% от первоначальной прочности		
		100 ч.	500 ч.	1000 ч.
Моторное масло	125°C	100	100	100
Неэтилиров. бензин	22°C	95	95	95
Тормозная жидкость	22°C	100	100	100
Вода/Гликоль(50%/50%)	87°C	95	80	80
Этанол	22°C	100	100	75
Ацетон	22°C	95	95	95

## Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлора или других сильных окислителей. Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта. Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

## Указания по применению

Для достижения наилучших результатов склеиваемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Зазор в сопрягаемых деталях должен быть полностью заполнен продуктом. Для пар соединений, обработанных под скользящую посадку, продукт наносится вокруг пальца и передней части втулки. При сборке для обеспечения полной заполняемости зазоров продуктом, сопрягаемые детали необходимо повернуть друг относительно друга. Для деталей, обработанных под прессовую посадку, нанесение продукта производится на обе сопрягаемые части, которые впоследствии запрессовываются друг в друга. Для горяче-прессовых сборок продукт наносится на палец, а втулка нагревается для достижения необходимого для свободной сборки зазора. Соединенные части не должны подвергаться механическим воздействиям до достижения ручной прочности. Продукт обладает свойством набора прочности при выдержке соединения в течении часа при температуре 180°C, или более длительной выдержке при температуре выше 120°C с последующим сохранением прочностных характеристик. Более подробную информацию по применению вал-втулочных фиксаторов можно получить в региональном представительстве фирмы.

## Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28°C (46°F to 82°F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

## Погрешность данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать ±2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

## Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.