



METALUX PLUS

Metalux Plus – самоклеящаяся отражательная пленка, специально предназначенная для защиты от разрушающего воздействия солнечного излучения, ограничения получаемого солнечного тепла, снижения количества солнечных бликов и устранения эффектов выцветания таких синтетических материалов, как поликарбонат и другие.



Гарантия SOLAR SCREEN®
8 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 1096-1
**ПРОТЕСТИРОВАНО В
ЛАБОРАТОРИИ**



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	30 %
Пропускание видимого света	10 %
Отражение наружного видимого света	25 %
Отражение интерьерного видимого света	25 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	84 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	80 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	42 %
Поглощение солнечной энергии	44 %
Пропускание солнечной энергии	14 %
Снижение бликов	88 %
g-значение	0,22
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	0,2
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	50 м
РЕТ / PVC состав	PVC
Толщина	80 μ

Цвет : СЕРЫЙ

СОСТАВ

1. ПВХ с внедрением анти-ИК металлических частиц
2. Полуперманентный клеевой слой, позволяющий дегазацию обрабатываемой поверхности и ограничивающий количество клея, остающегося на поверхности при удалении пленки
3. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✗
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.