



ПЛАТИНА 285 ХС

Platinum 285 ХС это пленка с высоким показателем снижения получаемого солнечного тепла, позволяющая, в то же время, проникновение большей части видимого спектра. Солнечные блики значительно снижаются, а эффект одностороннего зеркала обеспечивает приватность от посторонних взглядов, одновременно с этим, пленка мгновенно придает экстерьеру здания современный вид.



Гарантия SOLAR SCREEN®
 См. заметку "новые гарантии для наружных пленок"



Пожароустойчивый рейтинг
М1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 12600
3В3



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	15 %
Отражение наружного видимого света	65 %
Отражение интерьерного видимого света	65 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	84 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	90 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	68 %
Поглощение солнечной энергии	20 %
Пропускание солнечной энергии	12 %
Снижение бликов	85 %
g-значение	0.14
u-значение	5.8
Затемняющий коэффициент	0.1
Тип установки : Наружная аппликация	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	65 μ

Цвет : СЕРЕБРО

СОСТАВ

- Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку. При наружной установке, края пленки необходимо обработать силиконом, для устранения возможности окисидации. Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением про "новые гарантии для наружных пленок"