

ПЛАТИНА 44 ХС

Platinum 44 XC это пленка с высоким показателем снижения получаемого солнечного тепла, позволяющая, в то же время, проникновение большей части видимого спектра. Легкая защитная пленка, не предоставляющая полной визуальной защиты с двух сторон.



Гарантия SOLAR SCREEN®
 См. заметку "новые гарантии для наружных пленок"



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Европейский стандарт EN 12600
3В3



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

↔ **183 см**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	52 %
Отражение наружного видимого света	26 %
Отражение интерьреного видимого света	26 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	56 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	60 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	30 %
Поглощение солнечной энергии	33 %
Пропускание солнечной энергии	37 %
Снижение бликов	44 %
g-значение	0.44
u-значение	5.5
Затемняющий коэффициент	0.4
Тип установки : Наружная	
аппликация	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	60 µ
Цвет : СЕРЕБРО ЛЕГКИЙ	

СОСТАВ

2. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течение 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.