



### CLEAR 8 XC

Clear 8 XC защищает ваше стекло, обеспечивая удержание осколков на месте, прозрачность стекла и общую целостность в результате внешнего воздействия, взрыва или огня. Соответствует Европейскому Стандарту EN 12600.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
См. заметку "новые гарантии для наружных пленок"



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Европейский стандарт EN 12600  
**1B1**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

### ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

↔ **183 см**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	83 %
Отражение наружного видимого света	10 %
Отражение интерьерного видимого света	10 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	20 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	21 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солнечной энергии	10 %
Поглощение солнечной энергии	14 %
Пропускание солнечной энергии	76 %
Снижение бликов	15 %
g-значение	0.82
u-значение	5.7
Затемняющий коэффициент	0.9
Тип установки : Наружная аппликация	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	240 м

Цвет : ПРОЗРАЧНЫЙ

### СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Усиленный клеевой слой, активируемый давлением, для соответствия растяжению пленки в случае воздействия, полимеризация в стекло в течении 30-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление\*\*

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✓
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м<sup>2</sup>.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку