

Описание продукта

Область применения:

Применяется внутри зданий для паркета, дощатого пола, деревянной мебели, а также других деревянных поверхностей. Предназначен для нанесения на все наиболее часто используемые породы дерева и деревянные полы с необработанными швами. Подходит также для ремонтной лакировки ранее окрашенных деревянных полов.

Свойства:



- на водной основе
- высокая износостойчивость
- хорошая адгезия
- прекрасно наносится, быстро сохнет
- светостойкий, не желтеет

Состав:

Дисперсия полиуретана и акрилата, вода, гликоль, добавки, консерванты

Цветовые оттенки:

Бесцветный

Спецификация:

Степень блеска:	полуматовый	DIN 67 530
Удельный вес:	1,03 г/см ³	DIN 51 757
Вязкость:	45 s 4 mm	DIN 53 211

Тара:

1 л, 10 л

Хранение:

24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Состав летучих органических соединений:

Европейское предельное значение для продукта (cat. A/i): 140 g/l (2007/2010)
Этот продукт содержит максимум: 108 g/l [0.90 lbs/gal]

Рекомендации по применению

Условия использования:

Не использовать при температуре поверхности и окружающей среды ниже +10°C и выше +35°C. Относительная влажность воздуха макс. 75 %.

Обрабатываемые поверхности:

Сухая необработанная древесина, а также требующая реставрации старая древесина после соответствующей предварительной обработки.

Предварительная подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и без следов пыли, масла, жира и воска.
Старые слои должны быть прочными и тщательно ошкуренными.
По возможности проверить адгезию посредством нанесения пробного слоя.
Прикрыть прилегающие металлические детали.

Разбавление:

Для сильно впитывающих поверхностей при нанесении первого слоя - разбавить водой прилб. на 5 %;
При нанесении последующих слоёв не разбавлять.

Расход:

В зависимости от поверхности и способа нанесения:
1-й слой -5-7 м²/л, 2-й слой - 7-10 м²/л, 3-й и последующие слои - 10-14 м²/л.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на соответствующую поверхность.

Техническая спецификация

Способ нанесения:

Тщательно перемешать перед нанесением и периодически перемешивать во время работы. «Colors Natura Parkett 20» можно наносить кистью или валиком. При необходимости перед нанесением последнего слоя лака поверхность отшлифовать наждачной бумагой (240), удалить пыль.

Нанести 2- 3 слоя в зависимости от поверхности. Между слоями делать паузы на 20 минут для проветривания.

Время высыхания:

При температуре +20°C и влажности воздуха не более 65%.

Межслойное высыхания:

- Мебель 20 минут
- Паркет 2 часа после нанесения первого слоя, 2-3 часа между последующими слоями.

Полное высыхание:

- Легкая механическая нагрузка 8 часов;
- Полная механическая нагрузка 8 - 10 дней (Мебель, легкая уборка)
- Завершение полного цикла полимеризации - 21 день.

При отклонении от стандартных условий нанесения время высыхания значительно увеличивается.

Для обеспечения быстрого высыхания и окончательного просыхания, следует обеспечить достаточную вентиляцию.

Особые указания:

Хорошо перемешать перед нанесением. Прилегающие металлические детали обработать антикоррозийным средством. Во время работы и после ее окончания тщательно проветрить помещение. Использовать только для внутренних (интерьерных) работ!

Рекомендации по безопасности:

«Colors Natura Parkett 20» имеет лёгкое щелочное действие. Беречь глаза и чувствительную кожу от попадания брызг. Брызги краски сразу смыть большим количеством чистой воды. Соблюдать общие правила гигиены. Краску на водной основе держать в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и почву. Во время работы и по её окончании хорошо проветрить помещение. Не вдыхать туман при распылении.

Очистка инструментов:

Инструменты промыть водой сразу после использования и при длительных перерывах в работе.