

Тип	Абсолютно матовая акрилатная краска особо стойкая к мытью
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет высокую адгезию и легко распределяется по поверхности, обеспечивая не-большой расход при сохранении высокой укрывистости. • Образует гладкую поверхность с приятным бархатным блеском. • Тонкослойная. • Подходит для окрашивания структурных поверхностей и обоев разных типов. • Содержит добавки, которые способствуют легкому удалению загрязнений. • Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 3-4 недели. • Паропроницаемая. • Без растворителей. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа А/а) ≤30g/L. Максимальное содержание ЛОС в продукте <3g/L.</p>
Область применения	<p>Для потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями, а также там, где требуется многократная влажная уборка: жилые и офисные помещения, кухни, коридоры, фойе, места общественного пользования, лестничные клетки и тому подобное.</p> <p>Можно использовать в детских дошкольных, учебных и лечебных заведениях при соблюдении всех рекомендаций данной спецификации.</p> <p>Типы поверхностей для нанесения. Применяется по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными или масляными красками основам: бетону, газобетону, силикатному кирпичу, зашпаклеванному или оштукатуренным поверхностям, ДВП и ДСП, а также гипсокартону. Отлично подходит для окраски структурных поверхностей, а также рельефных, тисненых и стекловолоконистых обоев.</p>
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Расход на 1 слой, м²/л	7-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
Состав	Сополимерная акриловая дисперсия, опалесцентные полимеры, пигменты, наполнители, вода, добавки.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Степень блеска по DIN EN 13300	Глубоко матовый (блеск 2).
Цвет	Белый, тонируется по каталогам NCS, RAL, PANTONE.
Базис колеровки	А (белый – полная дозировка), С (прозрачный).
Стойкость к мытью по DIN EN 13300	Образует покрытие устойчивое к многократному мытью (1 класс устойчивости к мокрому истиранию более 10 000 истираний).
Химстойкость	Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	0,9л, 2,7л, 9л.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой Vasco acryl FINISH, высушить поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой акриловой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При окраске обоев и других фактурных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%).</p> <p>Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия Краски интерьерной interior Luxe выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка". Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить механически.
Уход	<p>Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства.</p> <p>Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель. При нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц.</p> <p>Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью.</p>
БЕЗОПАСНОСТЬ	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.