

| | |
|--------------------|--|
| Тип | Износостойкая латексная краска для стен и потолков. |
| Область применения | <p>Износостойкая латексная краска для стен и потолков внутри помещений. Чрезвычайно экономичная, имеет высокую кроющую способность. Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств. Паропроницаемая, позволяет стенам «дышать».</p> <p>Предназначена для окраски цементной и гипсовой штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева и обоев. Экологически безопасна, не содержит растворителей.</p> <p>Применяется в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой: офисах, школах, детских садах, ресторанах.</p> |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|---|
| Расход на 1 слой, м ² /л | 80-100 мл/м ² (10-12м ² /л) в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте. |
| Плотность, кг/л | 1,58 кг/л |
| Состав | Акриловая дисперсия, диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода |
| Разбавитель | Вода (max 5%). |
| Способ нанесения | <p>Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод. Допускается добавление в краску не более 5% воды.</p> <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар.</p> <p>При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2 мм.</p> |
| Время высыхания при +20°C и относительной влажности 60% | <p>Время высыхания составляет 4-6 часов. В других условиях срок высыхания может измениться.</p> <p>Полную прочность покрытия приобретает через 3 дня.</p> |
| Степень блеска по DIN EN 13300 | Глубоко матовый. |
| Цвет | Белый, может тонироваться в светлые оттенки по каталогам NCS, RAL, PANTONE. |
| Стойкость к мытью по DIN EN 13300 | Хорошо выдерживает мокрую очистку (2-й класс лакокрасочного покрытия - более 5 000 циклов мокрого истирания). |
| Хранение | В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 18 месяцев. |
| Тара | 0,9л, 2,7л, 9л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%. |
| Предварительная подготовка | <p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой акриловой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Свежие цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 28 дней. Влажность оснований не должна превышать 4%, гипсовых оснований – 1%.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p> |
| Окраска | <p>Неокрашенная поверхность: Перед использованием краску перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем, включая безвоздушный метод. Для большинства оснований достаточно одного слоя покрытия. Допускается добавление в краску не более 5% воды. При окраске потолков допускается разбавление водой до 15%. Окраска поверхностей в одной плоскости должна производиться методом "мокрое по мокрому", без перерывов в работе.</p> <p>Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия краски интерьерной ELITE 3 выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".</p> |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. |
| Уход | Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеекрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью. |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей краски экологически безопасны и утилизируются как обычный строительный мусор. |