

Тип	Водоразбавляемая акриловая краска, устойчивая к мытью. <ul style="list-style-type: none">✓ Хорошо укрывает и легко наносится.✓ Экономная в расходе.✓ После высыхания образует равномерное покрытие, устойчивое к мытью.✓ Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей.
Область применения	Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри здания. Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрытия поверхности материалом:	6-8 м ² / л на однослойное покрытие. Коэффициент контрастности: 3 класс.
Тип связующего	Сополимерная акриловая смола
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Степень блеска по DIN EN 13300	Матовый.
Цвет	Белый, и прозрачный, тонируется в большинство цветов по каталогам NCS, RAL, Monikolor, Symphony.
Базис колеровки	А (белый – полная дозировка), С (прозрачный).
Стойкость к мытью по DIN EN 13300	Выдерживает мокрую очистку (3-й класс лакокрасочного покрытия — выдерживает более 2000 циклов мокрого истирания).
Химстойкость	Для очистки можно применять обычные бытовые неабразивные моющие средства.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой акриловой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдерживать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Окраска	Неокрашенная поверхность: Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. При необходимости можно разбавить водой (не более 10% по объему). Краску тщательно перемешать перед применением. Краску базы С использовать только в затонированном виде. Перед нанесением базы С поверхность покрасить в 1 слой краской Interior Standart база А (белая), которая затонирована в более светлый оттенок цвета финишного покрытия. Затонированную базу С краски наносить без разбавления в 2 слоя. Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия краски интерьерной interior Standart выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора нейтрального моющего средства. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью, избегая натирания.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.