

Тип	дисперсионная краска для внутренних работ. Экономичная, устойчивая к истиранию с высокой укрывистостью.
Область применения	краска для внутренних работ на стенах и потолке. Образует суконно-матовое покрытие, которое допускает легкую влажную обработку и ремонтное перекрашивание. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, лакокрасочных покрытий, также ДВП, ДСП, обоев. Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой, м²/л	150-180 гр/м ² . Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.
Состав	акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные добавки.
Плотность, кг/л	Ок. 1,55.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 60%	между слоями 1-2 часа, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться. Окончательную прочность и износостойкость покрытие набирает в течение 2-х недель.
Степень блеска по DIN EN 13300	Суконно матовый.
Цвет	Белый, тонируется в светлые цвета по каталогам NCS, RAL, PANTONE, точность цвета приблизительная.
Стойкость к мытью по DIN EN 13300	Выдерживает легкую влажную очистку (5-й класс лакокрасочного покрытия).
Хранение	в плотно закрытой таре, в складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке 18 месяцев.
Тара	9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или распылителем (включая безвоздушный метод - "airless") в 2 слоя. 1 слой - краску разбавить не более 10% водой. 2 слой — краску, по возможности, не разбавлять.</p> <p>Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия краски интерьерной interior ECO выполнять этой же краской или краской такого же типа. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки жидкой краски с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. Затвердевшую краску можно удалить водой после предварительного замачивания.
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью слегка влажной мягкой ткани или губки. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой сухой тканью.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на грунт. Остатки высохшей краски безопасны для окружающей среды и утилизируются как обычный строительный мусор.