

**Тип** Готовая к использованию акриловая шпатлевка для шпаклевания и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений.

**Свойства**

- Высокая белизна
- Высокая адгезия
- Легко наносится и шлифуется без особой пыли
- Гладкая пленка

**Область применения** Предназначена для покрытия цементной и гипсовой штукатурки, бетона, гипсокартона, окрашенных оснований, ДВП, ДСП, QSB и OSB, дерева.

Позволяет получить идеально гладкую белую поверхность. Устойчива к воздействию влаги и механических воздействий.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Расход на 1 слой** Расход при толщине слоя 1 мм составляет 1,6 кг/м<sup>2</sup>

**Способ нанесения** Наносить стальным шпателем или теркой.

**Состав** Стиролакрилатная дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные добавки.

**Время высыхания** Время высыхания - 4-6 часов, полное твердение и способность воспринимать нагрузки - 12 часов при температуре +20°C и влажности воздуха 65%, в других условиях время твердения может измениться.

**Разбавитель** Вода (желательно не разбавлять) .

**Цвет** Белый.

**Степень блеска** Матовая.

**Хранение** В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару.  
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 12 месяцев.  
Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.

**Тара** 1,5 кг, 16 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при обработке** Не наносить при температуре воздуха и основания менее +5°C или влажности воздуха более 80%.

**Предварительная подготовка** Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013  
Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, загрязнения, высолы, старые покрытия тщательно удалить. Основания, покрытые алкидными и масляными красками, зашкурить наждачкой. Хрупкие основания обработать глубокопроникающей грунтовкой Vasco Deep Grunt.

**Нанесение** Перед использованием перемешать. Наносить стальным шпателем или теркой слоем до 3 мм. При необходимости создания покрытия с большей толщиной наносить в несколько слоев. После затвердевания шпатлевки незначительные неровности выровнять шлифовкой абразивной сеткой или наждачной бумагой.  
Может наноситься при помощи штукатурных станций. Возможно нанесение методом безвоздушного нанесения, использовать сопло 1,092 мм и давление 150-180 бар. Предварительно снять фильтры с пистолета.

**Примечание** При шпаклевании поверхностей, испытывающих динамические нагрузки, использовать армирующую сетку.

**Очистка инструментов** Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

**БЕЗОПАСНОСТЬ и ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания шпаклевки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, водоемы или на грунт. Засохшая шпатлевка утилизируется как строительный мусор.