Siplast Fundament®
Быстрая Изоляция СБС

Издание 05/2015

Назначение:

Siplast Fundament® Быстрая изоляция СБС это густая мастика СБС предназначена для защиты изоляции фундаментов.

Область применения:

Siplast Fundament® Быстрая Изоляция СБС применяется в холодном виде после предварительной грунтовки основания при помощи праймера Siplast Primer® Быстрая Грунтовка СБС.
Служит для противводной защиты наружных фундаментных стен. Продукт применяется в случае низкого уровня грунтовых вод, которые не осуществляют гидростатического давления на подземные части дома.

Способ применения:

Продукт нужно наносить с помощью щетки или кисти, на предварительно загрунтованное основание, модифицированным битумным праймером Siplast Primer® Быстрая Грунтовка СБС. Работы нужно выполнять на сухом основании, оптимальная температура применения от + 5°C до + 25°C. Не применять во время атмосферных осадков или тумана. Перед применением содержимое упаковки нужно тщательно размешать, не разбавлять органическими растворителями. После открытия нужно использовать всю упаковку, поскольку быстрое испарение растворителя приведет к затвердеванию содержимого. Препарат нужно наносить тонкими слоями. Каждый последующий слой можно наносить на предыдущий, после его полного высыхания, но не ранее 24 х часов – это период испарения растворителя. Высохшее покрытие будет клейким, но не пачкающим. Соответствующая гидроизоляционная защита будет уже после нанесения двух слоев. Каждый последующий слой улучшает гидроизоляционную защиту поверхности. Нанесение очень толстых слоев Siplast Fundament® Быстрая Изоляция СБС может привести к стеканию массы с вертикальной поверхности , а при активном солнечном излучении на поверхности могут образоваться пузыри. **Нет противопоказаний для приклеивания пенопласта на высохшую поверхность, только после полного испарения растворителя (около 48-72 ч.).**
Образовавшееся с использованием Siplast Fundament® Быстрая Изоляция СБС покрытие общей толщиной около 3 мм. защищает строительную конструкцию, углубленную в грунте, от влаги, грунтовых и дождевых вод. Покрытие устойчиво кислотным дождям, слабым кислотам и щелочам. Модификация битума каучуком СБС, радикально увеличивает устойчивость покрытия к старению, любым движениям основания и дает возможность применения в минусовых температурах. При использовании мастики в температуре ниже 5°C, рекомендуется занести упаковку в теплое помещение за 24 часа до начала работ.

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PRODUKT Z ATESTEM PZH STOSUJ WEDŁUG ZALECEŃ

Хранение:

Хранить в оригинальных упаковках, в вертикальном положении, в помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, вентилируемых, в дали от источников тепла и огня.

Расход:

- Около 0,7 кг/м^2 для одного тонкого слоя, в зависимости от состояния и вида основания, также от температуры нанесения.

Практическая информация:

- металлическая упаковка 20 кг,
- срок годности: 24 месяца от даты производства,
- сохраняет свойства в низких температурах, остается эластичным до -15°C,
- не меняет консистенции под влиянием температуры, не сплывает даже при + 90°C.

Дополнительные документы:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004
Декларация соответствия nr 6/B/2010
Гигиеническое заключение PZH nr HK/B/1551/04/2012

** На момент выхода настоящей карты, предыдущая nr 04/2011 теряет свою силу.*

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

ATTIK
"ATTIK" ТзОВ тел.моб. +380676751917
УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
79040, Львів www.attik.co.ua
а/с 3980 www.sikalvov.com

SYSTEM ISO 9001 JAKOŚCI

ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska