

Лак для каменю STRONG[®]

Тип	Акриловий органорозчинний засіб, який відрізняється відмінною водо-, зносо-, атмосферостійкістю та потужною зміцнювальною дією.
Призначення	Застосовується для створення захисного декоративного лакового покриття з ефектом «мокрого каменю» цегляних, кам'яних, бетонних та інших поруватих мінеральних поверхонь. Призначений для обробки декоративної кам'яної та цегляної кладки на фасадах та цоколях будівель, огорож, пам'ятників, тротуарної бруківки, різноманітних поверхонь всередині приміщень і т. п.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л	Для щільного бетону і мінерально-волокнистих плит 8 – 10, для штукатурок і силікатної цегли 6 – 8, для пінобетону до 5.
Розбавлювач	Розчинник Kompozit [®] .
Спосіб нанесення	Наносити щіткою, пензлем, валиком, розпилюванням або зануренням.
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	Від пилу – 1 година, нанесення наступного шару можливо за 4 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури.
Колір	Без кольору. Прозорий, допускається опалесценція чи легкий жовтий відтінок рідкого продукту.
Базис тонування	ЕС (без кольору).
Масова частка нелетких речовин, %	17 (ДСТУ ISO 3251).
Густина, кг/л	0,9 (ДСТУ ISO 2811-1).
Зносостійкість	Відмінна.
Атмосферостійкість	Гарна, зокрема у промисловому середовищі. Має водовідштовхувальні властивості, запобігає капілярному проникненню води у конструкцію, зменшує виходи солей на поверхню. Пропускає вологу у вигляді пари зсередини будівель.
Хімістійкість	Витримує дію деяких розчинників, наприклад спирту, а також олив та консистентних мастил, але не витримує дію бензину, уайт-спіриту і нітророзчинників. Рекомендується попередня проба на стійкість до дії конкретних реагентів.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. УВАГА: при зберіганні за низьких температур засіб може стати каламутним, при підвищенні температури прозорість відновлюється. Берегти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 10 л.

Лак для каменю STRONG®**ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при обробці	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою (вологість бетонних поверхонь – не більше 4 %), відносна вологість повітря менше 80 %. Нанесення бажано проводити при температурі вище 0 °С, але допускається нанесення при температурі до -10 °С, якщо на поверхні повністю відсутні сліди льоду або інею. Слід врахувати, що висихання при цих граничних умовах значно повільніше, ніж при зазначених в специфікації оптимальних умовах. При лакуванні зовнішніх поверхонь уникати дії вітру та прямих сонячних промінів.
Попереднє готування	Здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Ретельно очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, а також мохів, лишайників і інших біологічних пошкоджень. Нові бетонні та цементні поверхні слід витримати протягом, принаймні, одного місяця, перед їх обробкою. Плівку «цементного молочка», яка перешкоджає всмоктуванню у поверхню, слід видалити шліфуванням. Для підвищення довговічності покриття у вологих умовах експлуатації, вбираючі поверхні рекомендується обробити Антисептиком універсальним W2 Kompozit® відповідно до інструкції з застосування. Виходи солей прибрати жорсткою сухою щіткою, однак якщо поява солей інтенсивна і постійна, поверхню не можна обробляти до з'ясування та усунення причин.
Нанесення	В залежності від бажаного ефекту продукт наносити в 1 – 3 шари, після повного висихання попереднього шару. Збільшення кількості нанесених шарів призводить до посилення блиску і щільності покриття.
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити від залишків лаку, промити Розчинником Kompozit® , а потім теплою водою з мийчим засобом.
БЕЗПЕКА	Містить ксилол. НЕБЕЗПЕЧНО! При нанесенні всередині приміщень може з'явитися характерний запах розчинника. Необхідне ефективне провітрювання. Для індивідуального захисту використовувати спецодяг, гумові рукавички, при нанесенні розпиленням використовувати респіратор. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку продукту. На лак є гігієнічний висновок МОЗ України.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.