

Silver Primer® Szybki Lakier SBS



Produkt rekomendowany przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1251/2012



Видання 05/2015

Призначення:

Silver Primer® Szybki Lakier SBS це нове покоління бітумного лаку з реальним рідким алюмінієм для ремонту покрівельних та металевих обробок на дахах.

Область застосування:

- стара пошкоджена бітумна черепиця;
- старе пошкожене покриття з реберойду;
- бітумні гофровані листи;
- різні обробки з бітумного покриття або листового металу.

Спосіб застосування:

Основа повинна бути чистою і сухою - всі елементи, що зменшують адгезію, повинні бути видалені. Будь-які більші тріщини, порожнечі та нерівності бітумного покриття повинні бути заповнені Siplast Spatula® Quick Insulation SBS. Роботи повинні виконуватися вище + 10 ° C. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛУ, ЙОГО ПОТРІБНО ДУЖЕ РЕТЕЛЬНО ПЕРЕМІШАТИ, ДО ОДНОРІДНОЇ СРІБНОЇ МАСИ БЕЗ ВИДИМИХ ЖОВТИХ СМУЖОК НА ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ. ТАК САМО І ПІД ЧАС РОБОТИ ЧАС ВІД ЧАСУ ПОТРІБНО ПЕРЕМІШУВАТИ МАТЕРІАЛ, ЩОБ ВІН ЗАВЖДИ БУД ОДНОРІДНИМ. Залежно від структури та типу поверхні, Silver Primer® Rapid Varnish SBS можна наносити динамічним напиланням, валиком або щіткою. Рекомендується використовувати валик на плоских покрівельних поверхнях і в місцях, які не легко доступні за допомогою щітки. На поверхнях крутих покрівель: бітумна черепиця, бітумні гофровані листи - найкращі покриваючі ефекти, отримані розпиланням. Валик або щітку слід направляти в одноразовому русі зверху вниз, рівномірно розподілити по основі, не викликаючи смуг. Спосіб покриття: один тонкий шар. Загальний час затвердіння лаку становить 48 годин. Не використовуйте під час атмосферних опадів або туману. Не розбавляйте та не нагрівайте продукт. Для утримання старих бітумних покриттів Icopal рекомендує системне рішення з використанням рідкої резинової мембрани SBS з бітумом Siplast Dach® Fast SBS Ізоляція і Silver Primer® Rapid SBS Paint з 6-річною гарантією якості BMI-Icopal. Після застосування Siplast Dach® Quick Insulation SBS через 3 дні (оптимально через 7 днів) слід нанести шар благородного Silver Primer® Fastcoat SBS. Оптимальною температурою нанесення є від + 10 ° C до + 20 ° C. У разі відновлення металевих елементів рекомендується обробити поверхню ґрунтом Siplast Primer® Quick Primer SBS перед нанесенням покриття для отримання однорідної поверхні.

* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 04/2011 traci swoją ważność.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com



“АТТИК” ТзОВ
УКРАЇНА
79040, Львів
a/c 3980
тел.моб. +380676751917
тел.офіс +380322451701
www.attik.co.ua
www.sikalvov.com



Зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному положенні, в приміщеннях, захищених від сонячного світла, провітрювати, подалі від джерел тепла та вогню.

Розхід:

- від 0,1 до 0,4 л / м² для одного шару в залежності від стану і типу поверхні, а також від способу і температури нанесення.

Практична інформація:

- металева упаковка: 5 літрів або 17,5 літрів;
- гарантійний срок: 24 місяці;
- Гарантія: 6-45 років залежно від використовуваної системи BMI-Icopal: www.gwarancje.icopal.pl;
- Прохолодний дах - коефіцієнт SRI = 80.

Довідкова документація:

PN-C-81803:2002
Rekomendacje Techniczne ITB: nr RT ITB 1122/2008,
RT ITB 1251/2012
Deklaracja Zgodności nr 1/B/2007
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0558/01/2012
Raporty klasyfikacyjne NRO nr 0976.1/11/R13NP, 0976.2/11/R13NP Deklaracja Środowiskowa II typu EKO ITB nr 006/2012
– Дружній продукт



ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska