

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эмаль KO-168 фасадная ту у 20.3-37168270-040:2014

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе модифицированной кремнийорганической смолы с добавлением функциональных добавок, однокомпонентная

Назначение

Эмаль фасадная термостойкая КО-168 предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений.

Используется как защитное и декоративное покрытие строительных материалов (бетона, асбоцемента, дерева, кирпича и др.).

Применяется для окраски всевозможных трубопроводов, панелей и различного сооружения, работающего в условиях переменных температур, высокой влажности, различных промышленных выделений. Эмаль КО-168 тепло-, морозо-, атмосферо-, свето-, влагостойкая, водонепроницаемая, сохраняет паро- и воздухопроницаемость. Обладает высокой адгезией к строительным материалам и высокой укрывистостью. Устойчива к УФ-лучам, наносится в широком диапазоне температур: от минус 10°C до плюс 35°C. Образует покрытие повышенной твердости и долговечности. Покрытия эмалью характеризуются стойкостью к солевому туману, от – 65°C до +150°C. Перед применением эмали бетонные, асбоцементные, кирпичные, деревянные поверхности не требуют предварительного грунтования. Эмаль может использоваться в районах Крайнего Севера, а также в районах с жарким и влажным климатом.

Физико-механические показатели		
Наименование показателя и единица измерения		Норма
Внешний вид покрытия		После высыхания пленка эмали должна быть
, , ,		однородной, без посторонних включений
Условная вязкость при тем	пературе 20±0,5°С по	
вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с, не		
менее		35
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее		60 - 70
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более		1
Время высыхания покрыти	я	
при температуре (20±2)°С, ч, не более:		
до степени 3		2
Цвет		Базовый цвет – соответствии с образцами-
		эталонами. Возможна колеровка в соответствии
		с международными таблицами колеров для
		различных оттенков, таких как RAL, NCS.
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более		150
Теоретический расход на один слой		$150 - 180 \text{г/m}^2$
Рекомендованная толщина пленки покрытия при		
нанесении:	• •	
Мокрой		50 мкм
Сухой		25 мкм
Количество шаров		2 - 3
Подготовка поверхности		г пыли и других загрязнений. Удалить остатки
		сти, повреждения отремонтировать. Удалить с
		сти отслоившуюся старую краску, грязь, мел и нанести
	один - два слоя грунтов	
		пь хорошо перемешать до получения однородной
		нае необходимости растворителем (уайт-спиритом с
		ии 1:1) от 5% до 30% в зависимости от метода а слоя в любое время года методом распыления,
		а слоя в любое время года методом распыления, температуре окружающей среды от минус 15°C до
	плюс 35°С.	температуре окружающей среды от минус 15 с до
		го слоя эмали не больше двух часов при температуре
		С. При снижении температуры время высыхания
	увеличивается.	r yr r
Условия нанесения	ļ <i>J</i>	пь хорошо перемешать до получения однородной
		нае необходимости растворителем: (уайт-спиритом с
		ии 1:1) от 5% до 30% в зависимости от метода
		а слоя в любое время года методом распыления,
		температуре окружающей среды от минус 15°C до
	плюс 35°С.	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Эмаль КО-168 фасадная

ТУ У 20.3-37168270-040:2014

Метод нанесения	- кистью, валиком, пневмораспылением, безвоздушным распылением.	
Сведения о безопасности	Пленка эмали после высыхания не токсична и пожаробезопасна.	
Хранение	Компоненты должны храниться в оригинальных закрытых контейнерах в	
	сухом помещении при температуре от -30°C до + 30°C. Срок хранения при	
	условиях, указанных выше, не менее 18 месяцев с даты изготовления.	
Безопасность	Не использовать пустую тару для хранения продуктов питания. Хранить и	
	транспортировать в герметически закрытой таре. Хранить в закрытых	
	помещениях при температуре от минус 20°C до плюс 35°C. Беречь от влияния	
	прямых солнечных лучей, действия тепла и влаги. При проведении окрасочных	
	работ, а также после их окончания, тщательным образом проветривать	
	помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После	
	использования продукта по назначению, тару плотно закрыть и отправить на	
	бытовую свалку. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!	
Гарантии	Приведенные выше данные основаны на результатах испытаний и	
_	предназначены только для информации. Производитель гарантирует только	
	высокое качество продукта. Ответственность за результат применения лежит	
	на конечном потребителе.	
Cr	ок годности эмали – 18 месяцев с даты изготовления.	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполатаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности и Технической документации продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.