



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

NATURAQUA MOBILACK

Vernice all'acqua per mobili

DESCRIZIONE:

Acqua-vernice eco-compatibile per il trattamento di mobili. Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il **Catalizzatore 4100-2K** in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1.

Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente.

MOBILACK sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, già levigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:

liquido traslucido biancastro

Rapporto di catalisi :

A : B = 10 : 1

Temperatura di utilizzo :

da +5 °C a +30 °C

Disponibile:

lucido ≈ 85 gloss / satinato ≈ 40 gloss /
opaco ≈ 20 gloss / opaco-profondo ≈ 10
gloss

Pot-life (se catalizzato):

2 – 3 ore dalla miscelazione

Fuori polvere:

≈ 30 min

Tempi di essiccazione:

- **sovraverniciabile:** ≈ 10 – 12 ore

- **traffico leggero:** ≈ 36 ore

Resa:

≈ 80 – 100 ml/m² per mano

Pulizia:

acqua



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Levigare il mobile per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici.

Applicare la resina legante all'acqua NATURA HOLZMASSE BASE, caricata con polvere di legno, per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Dopo 1-2 ore carteggiare con carta abrasiva grana 120-180.

Prima dell'applicazione della vernice aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno.

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici e opportunamente levigata, applicare MOBILACK in due o tre mani da 80-100 ml/m² per mano, in funzione della finitura al tatto desiderata.

APPLICAZIONE MONOCOMPONENTE:

Applicare il prodotto e quindi dopo 12 ore carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico.

Quindi applicare la seconda mano di MOBILACK.

APPLICAZIONE BICOMPONENTE:

Mescolare la vernice ed il Catalizzatore 4100-2K in rapporto 10 : 1, miscelare bene il tutto, quindi aggiungere 5-10% di acqua preferibilmente demineralizzata (da ferro da stiro) e mescolare ancora.

Dopo 10 minuti applicare il prodotto e quindi dopo 12 ore carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno antistatico.

Quindi applicare la mano successiva di MOBILACK.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 1 e 5 Lt.

AVVERTENZE:

- ad esclusivo uso professionale
- verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti
- rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti
- verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno
- proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione
- conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso.
- tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.
- teme il gelo.