



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

WOOD SEALER

Isolante all'acqua ad effetto naturale

DESCRIZIONE:

Idrorepellente isolante all' acqua di fondo per il pretrattamento dei legni esterni, in particolare per quelli di origine esotica. La sua particolare formula consente un ottimo aggrappaggio su ogni tipo di legno e ne facilita il successivo trattamento.

Pronto all' uso, può essere catalizzato con il catalizzatore per vernici all'acqua 4100-2K per aumentarne la resistenza superficiale.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco latte
Odore:	Inodore
Viscosità:	16 "(Coppa Ford n ° 4)
Densità:	1,01 Kg/Lt ±0,01

MODALITA' D'USO:

Su una superficie asciutta, pulita e libera da polvere applicare a pennello o rullo il Borma WOOD SEALER; il prodotto è pronto all'uso. Qualsiasi pretrattamento deve essere rimosso. Applicare una o due mani, attendendo tra le due un minimo di 4/6hrs, a seconda dell'assorbimento del supporto e dalla quantità applicata. L'essiccazione completa si avrà dopo 24h. Se necessario, carteggiare leggermente la superficie prima della seconda mano. Una volta asciutto, procedere con le finiture da esterno Borma TOP GEL o FLATTING EXTRA MARINE.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 8°C e umidità superiore al 18%.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Teme il gelo.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 750ml, 5Lt, 10lt, 20Lt.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.