

Фарба інтер'єрна PRIME AIR®


Тип	Інноваційна антиформальдегідна гіпоалергенна акрилатна латексна фарба, стійкого білого кольору з легким шовковисто-матовим блиском, спеціально розроблена для покращення якості повітря у приміщеннях завдяки активному поглинанню формальдегіду за технологією Dow FORMASHIELD™. Відрізняється бездоганною зручністю у нанесенні та відмінною покривною здатністю.
Призначення	Призначена для оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих плит усередині будівель. Ідеально підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Можна застосовувати для ремонтного фарбування поверхонь, пофарбованих раніше алкідними емалями. Застосовується для фарбування стін у вітальнях, спальнях, дитячих кімнатах з високими декоративними вимогами до фарбового покриття. Також рекомендується для приміщень з підвищеними вимогами до гігієнічності покриття – навчальні, готельно-розважальні, медичні, фармакологічні, стоматологічні заклади, промислові приміщення.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л	8 – 9 для поглинаючих поверхонь, 10 – 12 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 % .
Спосіб нанесення	Наносити пензлем валиком, або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий; тонується у світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	А (білий – повне дозування), С (без кольору).
Блиск при 60°, GU	7 (ДСТУ ISO 2813).
Ступень блиску	Шовковисто-матовий (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 5,0 м ² /л. Клас 2 при нормі покривання поверхні 8,4 м ² /л.
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 52 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,45.
Стійкість до мокрого стирання	Витримує регулярне інтенсивне миття (Клас 1, ДСТУ EN 13300).
Хімстійкість	Витримує регулярне очищення з використанням неабразивних миючих і дезінфікуючих засобів, а також деяких розчинників (спирт, уайт-спірит).
Термостійкість	Витримує періодичну дію гарячої (до 100 °С) води.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. Берегти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 4,5 л; 9 л.

Фарба інтер'єрна PRIME AIR®**ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при фарбуванні	Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.
Попереднє готування	Нова поверхня: Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендується використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати Ґрунтовкою акриловою UNIVERSAL , а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – перед тим обробити Антисептиком W2 Kompozit® відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою. Раніше фарбована поверхня: Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні. УВАГА: не застосовувати інші ґрунтовки через можливе використання тарних консервантів із вмістом формальдегіду.
Фарбування	Нова поверхня: Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари. Ремонтне фарбування: Ремонтне фарбування покриття Фарби інтер'єрної PRIME AIR® виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Попереднє готування".
Очищення інструментів	Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою Розчинника Kompozit® .
Догляд	Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою м'якої тканини чи губки з використанням теплої розчину мила або мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями необхідно поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, до цього терміну можливе легке очищення м'якою злегка вологою тканиною.
БЕЗПЕКА	Фарба є пожежобезпечною, нетоксичною та гіпоалергенною. Проте, роботи слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного контакту з матеріалом. При нанесенні розпиленням використовувати респіратор. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «1», норма та максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 30 г/л). Схвалено МОЗ України для фарбування лікувально-профілактичних закладів; дитячих дошкільних, шкільних та інших навчальних закладів (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/23437 від 20.07.2017). Гіпоалергенна (висновок № 29 від 27.12.2017 асоціації алергологів України).
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.