



## IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий і напівматовий

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту і декору паркетних та інших дерев'яних підлог з невисокими або середніми експлуатаційними навантаженнями.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Глянсовий або напівматовий
- Лак однокомпонентний
- Витримує невисокі та середні експлуатаційні навантаження
- Легкий догляд і стійкість до неагресивних хімічних засобів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	акрилова дисперсія, спеціалізовані добавки, вода
ЩІЛЬНІСТЬ	~ 1026 кг/м <sup>3</sup>
КОНЦЕНТРАЦІЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ	~ 30 % (DIN 53819)
МІЖШАРОВИЙ ІНТЕРВАЛ	6 - 8 ч
РОЗВЕДЕННЯ	Без розведення.
EU VOC КАТЕГОРИЯ І МЕЖІ	II A (i), 140 г/л (2010); наш продукт містить макс. 140 г/л
РОЗФАСОВКА	0,75 л і 2,5 л
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	12 місяців за умови зберігання у оригінально закритій заводській упаковці за температури від +5 °C до +35 °C.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ	
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик для лаків на водній основі. Міжшаровий інтервал = 6-8 г. Шліфування проміжкових шарів виконати шліфувальним папером 180 або 240. Шліфувальний пил видалити.
РОБОЧІ УМОВИ	Вологість деревини = 8-10%. Оптимальні умови: Т = 18-22 °C, відн. вологість повітря = 40-75%. Температура приміщення і лаку не має бути нижчою 13 °C, температура основи не має бути нижчою 12 °C.
ЧАС СУШКИ (Т=+20C, отн. вологість воздуха = 65 %)	2 - 3 г
ВИТРАТА	На одношарове покриття = 10 - 12 м <sup>2</sup> /л или 0,8 - 1 л/м <sup>2</sup> . На тришарове покриття = 3 - 4 м <sup>2</sup> /л.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА	Водою одразу по закінченню робіт

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня має бути сухою і чистою, без слідів мастил, інших забруднень та залишків старого покриття. Поверхню відшліфувати шліфувальною машиною з абразивом 150 або 120. Видалити пил. Не дозволяється відбілювання деревини перекисом водню або іншими відбілюючими засобами.

### ПІДГОТОВКА ЛАКУ

Перед початком фарбувальних робіт лак ретельно перемішати. Після нанесення мокрий шар лаку має молочний колір, у процесі висихання він стає повністю прозорим.

### СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ОСНОВИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Паркет, дощатий настил, необроблена деревина	Сухий паркет шліфується механічним засобом та очищується	3-4x <b>IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий або напівматовий</b>
Старе покриття	Повністю видалити	3-4x <b>IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий або напівматовий</b>

### ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Для визначення впливу лаку на колір паркету з екзотичних або невідомих порід деревини слід провести тестування на невеликій ділянці поверхні.
- Для шліфування IDEAL лаку для паркету акрилового глянсового чи напівматового не рекомендується застосовувати шліфувальну машину «Тгіо».
- Через 2 тижні після лакування паркет очистити тканинною серветкою і неагресивним чистячим засобом, розставити меблі, килими покласти через 3-4 тижні.
- Термін придатності покриття подовжується, якщо його періодично обробляти спеціальною емульсією з воском або іншим подібним засобом по догляду за паркетом.
- Щоб запобігти пошкодженню покриття, ніжки меблів обов'язково захистити тканиною або гумою.