



Техническое описание

PURCOLOR 6000 (DM)

Art.-Nr. 4 01420

Стабилизатор цвета / Снижение высолов

Область применения:

Для изготовления цветного, садового и ландшафтных строительных продуктов, таких как например:

- **Брусчатка**
- **Палисадники**
- **Кольца для садовых растений**
- **Высокие и глубокие бордюры**
- **Пешеходные и террасные плиты**

и других бетонов для классов консистенции F1 и F2.

Свойства:

PURCOLOR 6000 (DM) снижает капиллярную впитывающую силу благодаря своим гидрофобизирующим свойствам и таким образом существенно снижает склонность к солевыведению. PURCOLOR 6000 (DM) повышает уплотняющую способность бетона и обеспечивает равномерную и закрытую структурную поверхность структуру бетона.

Технические данные:

Цвет:	Смесь жирной кислоты белый
Консистенция:	жидкая
Плотность:	1,00 г/см ³
Температурный режим работы:	от + 5°C
Хранение:	от замораживания и загрязнения защищать
Срок:	12 месяцев; при + 20°C в оригинальной упаковке
Упаковка:	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг емкость

Дозирование (относительно массы цемента):

Рекомендуемое дозирование: 0,5 – 1,3 М.-%

Требуемое количество дозирования зависит от бетонной рецептуры и реактивности цемента. Необходимое таким образом дозирование определяется в рамках испытания на соответствие.

Способ применения:

PURCOLOR 6000 добавляется преимущественно в готовую смесь. Добавление PURCOLOR 6000 в затворяемую воду после проведения пробы возможно. При этом должна быть определена высшая граница влажности, так как действие продукта еще увеличиться может. Время перемешивания в каждом случае к местным условиям приспособлявать.

Особые указания:

- Перед применением в бетоне всегда требуется проведение испытаний на соответствие относительно действующих норм и указаний.
- PURCOLOR 6000 (DM) действует очень сильно снижая солевыведение.

Контроль / Разрешения:

Уплотняющее средство (DM) согласно DIN EN 934-2:T9

Предписания безопасности:

Просьба соблюдать действующий EU - лист безопасности!

www.ucw.kiev.ua
www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com
+38(068) 907-20-99