

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Армирующее полотно

MARISEAL®

Описание продукта

Преимущества

MARISEAL®

Ткань полиэстер Геотекстиль(60гр / м2).

- Простое в использовании приложение.
- хорошее поглощение и совместимость с ПУ покрытий.
- Превосходная прочность на разрыв.
- УФ-стабильный.

Использование

Потребление

MARISEAL®Ткань используется главным образом в качестве армирующего материала дляиспользовать в комбинации с MARISEAL®250 или 260, жидкость-прикладногогидроизоляционных мембран.

Применяют вместе с MARISEAL®гидроизоляционное покрытие на:

Вся поверхность гидроизоляцииили применяться локально на: соединения внутри швовза трещин вокруг труб точек и дымовые трубы Водяные смерчи (сифон), и т.д.

Если нанести на всю поверхность, 5-10 см перекрытия между ткани полосы должны быть рассчитаны.

Применение

Усиление мембраны MARISEAL гидроизоляции®

250: Укрепление MARISEAL®250 с MARISEAL®

Ткань по всей поверхности, чтобы быть водонепроницаемым или локально в проблемных областях, как стена-пол соединений, световых куполов, дымоходы, трубы, водостоки (сифон), и т.д. Для того, чтобы сделать это, нанесите на еще влажное MARISEAL®250, правильно вырезать кусок MARISEAL® Ткань, нажмите на нее, чтобы впитать и насыщать снова достаточно MARISEAL®250.

Ремонт трещин, перед нанесением мембраны гидроизоляции

MARISEAL®250:

Чистые трещины и микротрещины, от пыли, остатков и других загрязнений. Премьер локально с MARISEAL

®710 Грунтовка и позвольте 2-3ч высохнуть. Заполните все подготовленные трещины MARIFLEX®PU 30 герметик. Затем нанесите слой MARISEAL®250, 200 мм в ширину по центруза все щели и во влажном состоянии, накройте правильного разреза полосой в MARISEAL®Ткань. Нажмите ее, чтобы впитать. Тогда насытить MARISEAL®

Ткань с достаточно MARISEAL®250, пока он не будет полностью покрыта.

Гидроизоляции деформационных швов перед нанесением мембраны Гидроизоляция MARISEAL®250:

Чистые компенсаторы и контрольные швы от пыли, остатков и других загрязнений. Широкие и глубокие суставы (разрезать), если это необходимо. Нанесите небольшое количество MARIFLEX®ПУ 30 Совместное-герметик на дне только сустава. Тогда с помощью кисти, нанесите полосы слой MARISEAL®250, 200 мм в ширину по центру над сустава. Поместите MARISEAL®Ткань на мокрой поверхности и с помощью подходящего инструмента, нажмите на него глубоко внутри соединение, пока она не всасывается и совместное полностью покрыты изнутри. Затем полностью насытить ткани с достаточно MARISEAL®250. Тогда разместить полиэтиленовый шнур из правильных размеров внутри сустава и нажмите его глубоко внутри на пропитанную ткань. Заполните остальные свободное пространство сустава с MARIFLEX®PU 30 герметик и позволяют 12 часа, чтобы вылечить. Подробные инструкции по применению с MARISEAL® Ткань, свяжитесь с нашим R + D отдел.

Упаковка

MARISEAL®Ткань поставляется в рулонах длиной 1mх100m и 0,2mх100 метров длины. Rolls следует хранить в сухом и прохладном помещении до 24 месяцев. Защитить материал от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения: 50-300С.

Наш технический совет для использования, в устной, письменной или в тестах, дано в духе доброй воли и отражают текущий уровень знаний и опыта с нашими продуктами. При использовании наших продуктов,

Подробное объекта, связанных с квалификацией и осмотр требуется в каждом конкретном случае, для того, чтобы определить, соответствует ли продукт технологии и / или применение в вопросе конкретных требования и цели. Мы несем ответственность только для наших продуктов составляет от сбоев бесплатно; Правильное применение нашей продукции, поэтому полностью попадает Вашей области ответственности и ответственности. Нам

будет, конечно, поставлять продукцию стабильного качества в рамках наших Общих условий продажи и поставки. Пользователи несут ответственность за соблюдение местного законодательства и для получения любые необходимые разрешения или разрешения. Значения в данном техническом описании приведены в качестве примеров и не может рассматриваться в качестве спецификаций. Технические характеристики продукции, свяжитесь с нашим R + D

отдел. Новое издание технической спецификации заменяет предыдущую техническую информацию и делает ее недействительной. Поэтому необходимо, чтобы у вас всегда есть под рукой тока

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888