

CELLONIT® G 1010

Целлонит® Г 1010



Нитроцеллюлозный быстрошлифуемый грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный грунт, наносимый методом распыления и налива, для открытопористой отделки массивной древесины и облицованных шпоном деталей. Перелакировку можно также производить лаками кислотного отверждения. Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 23 – 150 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
по желанию покупателя

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина и облицованные шпоном детали
(окрашенные и неокрашенные)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное,
специальная регулировка для электростатического
распыления, налив

расход: 80 – 120 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:
18 – 22 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
30 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0067 или 31 N

