

ТЕХНІЧНІ ВІДОМОСТІ «Холодного асфальту ROCKPHALT»:

Холодний асфальт ROCKPHALT - орґано-мінеральна холодна суміш, тривалого зберігання та всепогодного ремонту проїжджої частини дорожнього покриття.

Нормативний документ - ТУ У 23.9-39902525-001:2015

Сертифікат СЕС – Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.11.15р.
 №05.03.02-07/49514

Критерій	Опис	
Назва продукту	Холодний асфальт	
1	Фото продукту (bulk):	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Холодна бітумно-мінеральна суміш</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Холодний асфальт РОКФАЛЬТ 25кг</p>  </div> </div>
2	Країна виробництва	Україна
3	Грансклад:	Дрібнозернистий щебінь різних фракцій 0-5, 2-5, 5-8
4	Органічне в'язуче:	Бітум дорожній – БНД 70/100
5	Модифікаторні/адгезійні добавки:	Європейського виробництва
6	Зовнішній вигляд:	Однородна чорна суміш
7	Рухливість суміші:	Суміш має відповідну в'язкість. Рухома, при розминці створює ефект «живого матеріалу». Металевий прут/кельма входить в суміш без значних зусиль.
8	Щільність утрамбованого матеріалу:	1800-1900 кг/м ³
9	Залишкова пористість, % за об'ємом	6%
10	Злежуваність, бали:	4
11	Адгезія:	Більш 90%
12	Зчеплення бітуму з мінеральною частиною, %:	97%
13	Коефіцієнт водостійкості:	0,95
14	Погодні умови:	Всепогодне застосування

15	Температура навколишнього середовища для застосування:	від -20°C до +40С
16	Термін зберігання:	Матеріал може зберігатися протягом тривалого часу. Насип – 2 місяці. В упаковці - 12 місяців і більше.
17	Відкриття автомобільного руху після укладання:	Експлуатація ділянки відкривається відразу після ремонту.