

СИОНОЛ ВР

гидрофобизатор для минеральных поверхностей
(на основе органических растворителей)

ТУ № _____



Свойства пропитки:

- гидрофобизирующая (водоотталкивающая)
- защитная, паропроницаемая
- исключает появление «высолов» на фасаде
- защищает от биологической коррозии и грибка
- не изменяет структуру и внешний вид материалов
- устойчива к щелочам
- не образует пленку
- повышенная глубина проникновения
- расширенный диапазон температур нанесения -10°C до +30°C
- долговечность более 10 лет
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков, тротуарной плитки

Области применения:

Для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств фасадным материалам. Может применяться как промежуточная гидроизоляция в многослойных системах, не препятствует межслойной адгезии

Технические характеристики:

Основа: органорастворимые силоксаны
Внешний вид: жидкость
Цвет: прозрачный
Глубина гидрофобного слоя: до 5 мм

Расход готового раствора ~ 150-250 г/м²

Упаковка: 1л, 5л, 10л, 50л

Основание:

Подходит в качестве оснований: бетоны всех марок, кирпич и силикатный кирпич, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдуть воздухом (обмести механически) пыль
- при необходимости выравнять поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от -10 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания обрабатываемой поверхности.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения. При необходимости (неравномерности впитывающей поверхности) повторить обработку обязательно по невысохшей поверхности. Гидрофобный эффект наступает в течении 6 часов после нанесения.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы и очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
Не употреблять вовнутрь!

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua www.ucw.com.ua www.aquaproof.com.ua
boss.ucw@gmail.com +38 (068) 100-9-888