

Ґрунтовка / захист для каменю STRONG®

Тип Акриловий органорозчинний засіб, який відрізняється відмінною водо-, зносо-, атмосферостійкістю та потужною зміцнювальною дією.

Призначення Застосовується для зміцнення й знепилення бетонних підлог, зокрема промислових, обробки фасадів і цоколів будинків, залізобетонних конструкцій і т.п. перед фарбуванням; а також як самостійне прозоре захисне покриття з ефектом «мокрого каменю» для декоративної кам'яної й цегельної кладки, тротуарної бруківки. Підходить також для пінобетонних, фіброцементних (шиферних), гіпсових, цементно- та вапняно-піщаних і інших пористих мінеральних поверхонь.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л	Для щільного бетону і мінерально-волокнистих плит 8 – 10, для штукатурок і силікатної цегли 6 – 8, для пінобетону до 5.
Розбавлювач	Розчинник Kompozit®.
Спосіб нанесення	Наносити щіткою, пензлем, валиком, розпилюванням або зануренням.
Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %	Від пилу – 1 година, нанесення наступного шару можливо за 4 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури.
Колір	Без кольору. Прозорий, допускається опалесценція чи легкий жовтий відтінок рідкого продукту.
Базис тонування	ЕС (без кольору).
Масова частка нелетких речовин, %	17 (ДСТУ ISO 3251).
Густина, кг/л	0,9 (ДСТУ ISO 2811-1).
Зносостійкість	Відмінна.
Атмосферостійкість	Гарна, зокрема у промисловому середовищі. Має водовідштовхувальні властивості, запобігає капілярному проникненню води у конструкцію, зменшує виходи солей на поверхню. Пропускає вологу у вигляді пари зсередини будівель. Захист до 10 років*.
Хімістійкість	Витримує дію деяких розчинників, наприклад спирту, а також олив та консистентних мастил, але не витримує дію бензину, уайт-спіриту і нітророзчинників. Рекомендується попередня проба на стійкість до дії конкретних реагентів.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, у недоступному для дітей місці. УВАГА: при зберіганні за низьких температур засіб може стати каламутним, при підвищенні температури прозорість відновлюється. Берегти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 10 л.

Ґрунтовка / захист для каменю STRONG[®]**ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при обробці	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою (вологість бетонних поверхонь – не більше 4 %), відносна вологість повітря менше 80 %. Нанесення бажано проводити за температури вище 0 °С, але допускається нанесення за температури не менше -10 °С, якщо на поверхні повністю відсутні сліди льоду або інею. Слід врахувати, що висихання при цих граничних умовах значно повільніше, ніж при зазначених в специфікації оптимальних умовах. При обробці зовнішніх поверхонь уникати дії вітру та прямих сонячних проміннів.
Попереднє готування	Здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Ретельно очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, а також мохів, лишайників і інших біологічних пошкоджень. Нові бетонні та цементні поверхні слід витримати протягом, принаймні, одного місяця, перед їх обробкою. Плівку «цементного молочка», яка перешкоджає всмоктуванню у поверхню, слід видалити шліфуванням. Для підвищення довговічності покриття у вологих умовах експлуатації, вибираючи поверхні рекомендується обробити Антисептиком універсальним W2 Kompozit[®] відповідно до інструкції з застосування. Виходи солей прибрати жорсткою сухою щіткою, однак якщо поява солей інтенсивна і постійна, поверхню не можна обробляти до з'ясування та усунення причин.
Нанесення	Ґрунтувальний шар наносити методом «мокрый по мокрому», забезпечуючи рівномірне всмоктування без утворення суцільної глясової плівки, за необхідності можливе розбавлення Розчинником Kompozit [®] . Після повного висихання рекомендується нанести 1 – 2 шари для досягнення ефекту «мокрого каменю» (з кожним наступним шаром підсилюється блиск і щільність покриття), або пофарбувати поверхню акриловою органорозчинною Фарбою для бетонних підлог АК-11, Фарбою для басейнів АК-12 або іншими акриловими фарбами на розчинниках; можна фарбувати також акриловими воднодисперсійними фарбами та емалями (після попередньої проби).
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити від залишків засобу, промити Розчинником Kompozit[®] , а потім теплою водою з миючим засобом.
БЕЗПЕКА	Містить ксилол. НЕБЕЗПЕЧНО! Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «8»: зв'язувальні ґрунтовки, норма до 750 г/л, фактичний вміст в готовому до застосування вигляді не більше 748 г/л). Необхідне ефективне провітрювання. Для індивідуального захисту використовувати спецодяг, гумові рукавички, при нанесенні розпиленням використовувати респіратор. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку продукту. На Ґрунтовку / захист для каменю STRONG є гігієнічний висновок МОЗ України.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

*Збереження захисних властивостей системи покриття з 3 шарів Ґрунтовки / захисту для каменю STRONG[®] на підготовленому пористому мінеральному субстраті при атмосферних випробуваннях згідно з ДСТУ ISO 2810:2015.