

Фарба інтер'єрна INTERIOR 3



Тип	Водно-дисперсійна акрилова фарба для внутрішніх робіт, стійка до легкого вологого очищення. Утворює сніжно-біле глибоко матове покриття, що не крейдує й не жовтіє з плином часу.
Призначення	Призначена для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Застосовують для фарбування стін і стель в сухих приміщеннях.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	4,5 – 5 для поглинаючих поверхонь. 5 – 6 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий, тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	А (білий – повне дозування).
Блиск при 60°, GU	2,5 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Глибоко матовий (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 3,5 м ² /кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 5,5 м ² /кг.
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 50 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,55 (ДСТУ ISO 2811-1).
Макс. розмір часток	до 30 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).
Стійкість до мокрого стирання	Витримує легке вологе очищення (клас 4, ДСТУ EN 13300).
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. Березти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Не рекомендується зберігати фарбу в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Фарба інтер'єрна INTERIOR 3

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови при фарбуванні** Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.
- Попереднє готування** **Нова поверхня:**
Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсипаються) **UNIVERSAL** відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.
Раніше фарбована поверхня:
Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
- Фарбування** **Нова поверхня:**
Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При потребі перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари.
Ремонтне фарбування:
Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної INTERIOR 3** виконувати цією ж фарбою або фарбою такого ж типу. Див. п. "Попереднє готування".
- Очищення інструментів** Видалити залишки фарби з інструменту й промити водою. Сліди засохлої фарби можна видалити після замочування у теплом розчині мийного засобу.
- Догляд** Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою злегка вологої м'якої тканини чи губки, слід уникати тривалої дії вологи. Зі свіжофарбованими поверхнями необхідно поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, до цього терміну можливе легке очищення сухою м'якою тканиною чи щіткою.
- БЕЗПЕКА** Фарба є нетоксичною та пожежобезпечною. Проте, роботи слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного контакту з матеріалом. При нанесенні розпиленням використовувати респіратор. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «1», норма до 30 г/л, максимальний фактичний вміст у готовому до застосування вигляді до 5 г/л).
Перевірено МОЗ України.
- ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА** Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.