

323 ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ

Грунт антикоррозионный быстросыхающий 323

Описание	<p>Быстросохнущий антикоррозионный алкидный однокомпонентный грунт для металлов, используемых в условиях агрессивной промышленной среды. Содержит антикоррозийные пигменты в виде фосфата цинка и оксида цинка. Не содержит хром и свинец. Отличается отличной адгезией и превосходной антикоррозионной защитой.</p> <p>Сертифицировано Европейским институтом за антикоррозионно-защитные свойства согласно ISO 12944.</p>	
Техническая информация	Цвета	Серый, белый и другие оттенки
	Степень блеска	матовый
	Плотность	1,40 (±0,05) кг/литр
	Расход	6,5 – 7,5 м ² /kg (50мкм),
	Сухой остаток	51% по объему 67% по весу
	Стойкость к температуре	До 80°C рабочей температуры
	Летучие вещества	Готовая смесь (+20% растворителя): 495 г/литр Норма ЕС (2010): 500 г/литр
Время сушки (20°C)	Высыхание на ощупь	15 минут (50мкм)
	Высыхание	1 час (50мкм)
	Межслойная сушка	1 час (50мкм)
	Полная полимеризация	24-48 часов (50мкм)
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть обезжирена, очищена от грязи и пыли. Металлические поверхности рекомендуется обработать пескоструйной очисткой до степени минимум Sa 2½.</p>	
Нанесение	<p>Перед применением грунт перемешать по всему объему тарного места перед применением.</p> <p>Методы нанесения: Кисточка или валик (после разбавления на 10-20% растворителем 1015) Безвоздушное распыление (после разбавления на 10% растворителем 1015) Краскопульт (диаметр: 1,8–3,0 мм, давление: 3–5 bar) после разбавления на 10-20% растворителем 1015.</p>	
	Финишные краски:	Однокомпонентные
	Рекомендуемая толщина пленки	75 мкм
	Наносить при температуре	10-40°C
	Растворители	1015 – 1119 - 1121 – 1120– 1124
Хранение	24 месяца в сухом, прохладном месте (при 5-30°C).	